



DUROSATIN

SNELDROGENDE EN SLIJTVASTE AFWERKLAK VOOR TRAPPEN EN HOUTEN VLOEREN.

TOEPASSINGEN

Solventgedragen, kras- en slijtvaste afwerklak voor binnenafwerking op trappen en houten vloeren (normale tot zware belasting).
Eveneens toepasbaar op radiatoren na de gepaste voorbereiding en grondlaag.

EIGENSCHAPPEN

Hoge kras- en slijtvastheid.
Uitstekend reinigbaar.
Hittebestendig tot 100 °C (geschikt voor radiatoren).
Goede kantendekking en hoge dekkraft.
Snel beloopbaar.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	urethaan alkydhars
PIGMENT	rutil titaandioxide en vulstoffen
ADDITIEF	krasverbeteraar

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Houten trappen en vloeren:

Onbehandeld hout:

Het hout grondig glad schuren (korrel 150-180) en na ontstoffen een grondlaag **PREMIUM MULTIPRIMER XS** aanbrengen.

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met **FORMULE MC NEUTRAL** en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 150-180) en ontstoffen.

Een grondlaag hoeft in principe niet, doch bij twijfel en op verniste ondergronden, brengt men best een grondlaag **PREMIUM MULTIPRIMER XS** aan.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met **PAINT'OFF INSTANT**) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Radiatoren:

Gietijzer:

Ontvetten en/of ontroesten en 2 antiroestlagen **FINIFER** aanbrengen

Nieuw en/of met intacte laklaag:

Grondig ontvetten en opschuren (korrel 150 - 180), nadien grondig ontstoffen.

Een grondlaag hoeft in principe niet, doch bij twijfel brengt men best een grondlaag **OMNIPRIM EXTREME** aan.

Laklaag in slechte staat:

Slecht hechtende lagen verwijderen, grondig ontvetten en het geheel

Datum laatste wijziging: 2015-10-19

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



DUROSATIN

SNELDROGENDE EN SLIJTVASTE AFWERKLAK VOOR TRAPPEN EN HOUTEN VLOEREN.

grondig opschuren (korrel 150 - 180). Nadien ontstoffen en eventuele roestvlekken behandelen met **FINIFER**.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

Aanbrengen met kwast of rol in 2 lagen, met spuit in 1 à 2 lagen.

Minimum 8 à 12 uur wachten tussen twee lagen en lichtjes tussenschuren.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

VERBRUIK

Kwast - rol: 14 - 17 m²/l per laag.

Airless: 9 - 13 m²/l.

DROOGTIJDEN

Zorg voor voldoende verlichting, verluchting en temperatuur gedurende het aanbrengen en de droging.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 8 à 12 uur.

Beloopbaar na 1 dag(en), doorhard na 7 dag(en).

Na 7 dagen mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek en mogen tapijten teruggelegd worden.

REINIGING GEREEDSCHAP

Na gebruik met **WHITE SPIRIT**.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Tot 5% verdunnen met **BENZINE F**.

Spuittip FineFinish (paars):

- smalle oppervlakken: 210

- brede oppervlakken: 412

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 140 à 180 bar (naargelang verdunning).

AIRMIX

Tot 5% verdunnen met **BENZINE F**.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 09.20

- brede oppervlakken: 11.40

Pistoolfilter: rood.

Groene (of rode) luchtkap.

Verfdruk: 100 à 140 bar (naargelang verdunning)

Luchtdruk: 2 bar

XVLP

Eventueel tot 10% verdunnen met **BENZINE F**.

Finespray (rood) spuitopzetstuk met brede aanzuigbuis.

Datum laatste wijziging: 2015-10-19

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



DUROSATIN

SNELDROGENDE EN SLIJTVASTE AFWERKLAK VOOR TRAPPEN EN HOUTEN VLOEREN.

Materiaaltoevoer: Stand 8 tot 10
Luchtregeling: stand 3/4 tot volledig

LAGEDRUK

10 à 15% verdunnen met **BENZINE F.**

Naaldset 1,5 - 1,8 mm

CONVENTIONEEL

10 à 15% verdunnen met **BENZINE F.**

Spuitopening: 1,6 - 2,0 mm

Luchtdruk: 2 à 3 bar

KENMERKEN

DENSITEIT	1.22 kg/l
VISCOSITEIT	0.48 - 0.52 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
GLANSWAARDE	zijdeglanzend - 25 - 35 (100µ, ASTM 60°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 49.53 %

KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.
Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	Wit en standaardkleuren: 0,5 l - 1 l - 2,5 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l Andere kleuren basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **DUROSATIN** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

**VOORZORGSMATREGELEN
EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Ontvlambaar.
Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.
Voor een optimale doordroging heeft **DUROSATIN** voldoende licht nodig.
De eerste week na applicatie de geverfde houten vloer en/of trap niet maximaal belasten (maximale slijtvastheid na 1 week).
Wit en lichte kleuren kunnen op termijn vergelen bij onvoldoende daglicht. Dit is eigen aan alkydharsverven en heeft geen technische gevolgen.
Niet vergelende alternatieven zijn watergedragen lakken zoals **PERSISTO SATIN HYDRO**.
Voldoet aan het koninklijk besluit betreffende emissies naar het binnenmilieu.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2015-10-19

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).