



blz :1/2

## Technische nota

### ISO RUST

#### OMSCHRIJVING

Iso rust is een roestvormer en beschermmiddel. Iso rust neutraliseert volledig en in de diepte het proces van roestvorming binnen de 3 uren.

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Iso rust kan aangebracht worden op ijzer en staal vóór het schilderen of herschilderen.

#### VERWERKING

##### Voorbereiding van de oppervlakte

De oppervlakte moet zuiver zijn m.a.w. ontdaan van sporen van vet, oliën, zouten, niet aanhechtende roest en oude verf. De kuisresten en niet hechtend vuil kan worden verwijderd met een stalen borstel, alhoewel het niet nodig is alle roest weg te nemen. Roest bevat steeds oplosbare zouten wanneer het zich in agressief- of zeemidden vormt. Die roestoppervlakken moeten zorgvuldig gewassen worden met zuiver water alvorens er Iso rust op aan te brengen.

##### Gebruikswijze

Iso rust is gereed voor gebruik en wordt verwerkt aan een temperatuur van 0° tot 40°C. Het is aanbevolen een enkele laag Iso rust, niet overdadig, aan te brengen met behulp van een stugge borstel om het doordringen in het roest te bevorderen. Kan eveneens met rol, drukpistool of door onderdompeling toegepast worden.

##### afwerking

Na 3 uren is de reactie van Iso rust totaal beëindigd en vanaf dan mag verf opgebracht worden. In geval het product tijdens de behandeling weggespat is op andere oppervlakken, volstaat het met water of methanol de vlekken te verwijderen.

De meeste spuitverven voor metaal kunnen gebruikt worden op Iso rust.

Bij vernieuwbouw is Iso rust speciaal aangewezen om betonijzer te behandelen.

##### Reinigingsmateriaal

Alle materialen kunnen na gebruik gereinigd worden met water.

---

*Not: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.*



blz :2/2

## Technische nota

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

- Verbruik: Alles hangt af van de toestand van het te behandelen materiaal. Gemiddeld wordt aangenomen dat 1 liter Iso rust volstaat om 25 m<sup>2</sup> roest te behandelen, met de borstel.
- Stockering: Iso rust blijft meer dan een jaar goed wanneer men het niet in de zon zet en indien vorstvrij bewaard.

---

*Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.*

**nv BOSSUYT sa.** Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. (056) 73.82.00. - fax (056) 73.82.01.  
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692