



# OPTISILK

HALFMATTE, GOED REINIGBARE DISPERSIEVERF VOOR BINNENMUREN.

## TOEPASSINGEN

Halfmatte dispersieverf voor binnenmuren in pleisterwerk, gipsplaten, cementering,...

## EIGENSCHAPPEN

Watergedragen en zo goed als reukloos.  
goed vloeiend : glad uitzicht met zachte, halfmatte glans  
Uitstekende verwerkbaarheid.  
Leverbaar in alle kleuren.  
Uitstekend reinigbaar.  
Hoge dekkracht.

## SAMENSTELLING

<b>BINDMIDDEL</b>	acrylaatdispersie
<b>PIGMENT</b>	rutiel titaandioxide en vulstoffen
<b>OPLOSMIDDEL</b>	water en filmverbeterende oplosmiddelen

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

#### **Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipskarton, beton)**

Een grondlaag **TOPPRIM** of **OPTIPRIM** aanbrengen.

#### **Geschilderde ondergronden met goede hechting**

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en **FORMULE MC NEUTRAL**.

Oude alkydverven afwassen met water en **FORMULE MC NEUTRAL** nadien mat schuren en grondlaag **TOPPRIM** of **OPTIPRIM** aanbrengen.

#### **Geschilderde ondergronden in slechte staat:**

Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (**TOPPRIM**, **OPTIPRIM**, **BISOL**).

#### **Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):**

Een isolerende grondlaag **BISOL** of **EPOMUR** aanbrengen.

#### **Vetachtige vervuiling**

Reinigen met **WHITE SPIRIT**

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

### VERWERKING

1 à 2 lagen **OPTISILK** aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

Op glasvezel of andere gestructureerde ondergronden, rechtstreeks 2 lagen aanbrengen.

*Datum laatste wijziging: 2015-11-18*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



# OPTISILK

HALFMATTE, GOED REINIGBARE DISPERSIEVERF VOOR BINNENMUREN.

## VERDUNNING

Gebruiksklaar.

Op nieuwe glasvezel: de eerste laag max. 5 % verdunnen met water.

## VERBRUIK

7 - 11 m<sup>2</sup>/l per laag.

## DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 5 à 8 uur.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

---

## SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

---

## KENMERKEN

<b>DENSITEIT</b>	1.39 kg/l
<b>VISCOSITEIT</b>	0.43 - 0.49 Pa.s (physica 2500/s, 23°C)
<b>VLAMPUNT</b>	> 55
<b>GLANSWAARDE</b>	halfmat - 5.5 - 8.0 (100µ, ASTM 75°)
<b>VASTSTOFGEHALTE</b>	in volume: ca. 45.56 %
<b>BINDMIDDELGEHALTE</b>	20.81 volume %

---

## KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.  
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.  
Andere kleuren op aanvraag via labo.

---

## VERPAKKINGEN

<b>VERPAKKING EXTRA INFO</b>	100 l enkel op bestelling.
<b>STANDAARD</b>	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l Standaardkleuren: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
<b>MY-MX</b>	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l <u>Andere kleuren:</u> basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l basis D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 10 l

---

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **OPTISILK** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

---

*Datum laatste wijziging: 2015-11-18*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



# OPTISILK

**HALFMATTE, GOED REINIGBARE DISPERSIEVERF VOOR BINNENMUREN.**

## **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

Niet geschikt voor het overschilderen van behangsoorten die weekmakers bevatten (schuimvinyl e.a.)

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

---

*Datum laatste wijziging: 2015-11-18*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).