



PREMIUM SATIN XS

PU GEMODIFICEERDE ZIJDEGLANZENDE AFWERKLAK VOOR BINNEN.

TOEPASSINGEN

Solventarme zijdeglanzende afwerklak voor binnenafwerking op hout.
Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN

Zeer goed vloeiend: geen kwaststrepen of rolstructuur.
Optimale verwerkbaarheid.
Hoge krasvastheid.
Uitstekend reinigbaar.
Goede kantendekking en hoge dekkraft.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	urethaan alkydhars
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	traag verdampende alifatische koolwaterstoffen
ADDITIEF	krasverbeteraar

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Onbehandeld hout:

Het hout grondig glad schuren (korrel 150-180) en na ontstoffen een grondlaag **ELASTOPRIM** of **ELASTOPRIM HYDRO** aanbrengen.

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met **FORMULE MC NEUTRAL** en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 150-180) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met **PAINT'OFF INSTANT**) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Ijzer en staal

Ontvetten en/of ontroesten en 2 antiroestlagen **FINIFER** aanbrengen

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

Schurend ontvetten met **FORMULE MC** en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en 2 grondlagen **OMNIPRIM EXTREME** aanbrengen.

Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)

Reinigen met **FORMULE MC** en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water.

Grondlaag **ELASTOPRIM** of **OMNIPRIM EXTREME** aanbrengen.

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met **BOSTOKIT**.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven

Datum laatste wijziging: 2015-10-19

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



PREMIUM SATIN XS

PU GEMODIFICEERDE ZIJDEGLANZENDE AFWERKLAK VOOR BINNEN.

voorbereidende producten.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

1 à 2 lagen **PREMIUM SATIN XS** aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

VERBRUIK

Kwast - rol: 15 - 18 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Zorg voor voldoende verlichting, verluchting en temperatuur gedurende het aanbrengen en de droging.

Stofdroog na 3 à 6 uur.

Overschilderbaar na 12 à 20 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Na gebruik met **WHITE SPIRIT**.

SPUITGEGEVENS

Gedetailleerde informatie volgt.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.34 kg/l
VISCOSITEIT	0.58 - 0.62 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	> 21°C
GLANSWAARDE	zijdeglanzend - 25 - 40 (100µ, ASTM 60°) De uiteindelijke glansgraad wordt pas na een tweetal weken bereikt.
FIJNHEID	5-6 (Hegman)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 63.04 %

KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en F.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	0,5 l - 1 l - 2,5 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l Andere kleuren basis B, C & F: 0,5 l - 1 l - 2,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **PREMIUM SATIN XS** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

Datum laatste wijziging: 2015-10-19

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



PREMIUM SATIN XS

PU GEMODIFICEERDE ZIJDEGLANZENDE AFWERKLAK VOOR BINNEN.

**VOORZORGSMAATREGELEN
EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Ontvlambaar.

Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Voor een optimale doordroging heeft **PREMIUM SATIN XS** voldoende licht nodig.

Het zelf bijkleuren en mengen van **PREMIUM SATIN XS** met universele pasta's (bv. Gerard pasta's in tubes) dient machinaal te gebeuren (met behulp van een mixer) en voldoende lang. Meng geen universele kleurpasta's handmatig in de verf, dit geeft aanleiding tot flocculatie.

Wit en lichte kleuren kunnen op termijn vergelen bij onvoldoende daglicht. Dit is eigen aan alkydharsverven en heeft geen technische gevolgen.

Niet vergelijkende alternatieven zijn watergedragen lakken zoals **HYBRIDE SATIN PU**.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2015-10-19

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).