



SUBLIFILL

ZIJDEGLANZENDE VULLENDE DISPERSIEVERF VOOR BUITENMUREN.

TOEPASSINGEN

Duurzame afwerking voor buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...

Bijzonder geschikt voor het schilderen van oneffen muren of muren met haarscheurtjes.

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende verwerkbaarheid.
Leverbaar in de meeste kleuren.
Verdoezelt kleine foutjes in de ondergrond.
Overbrugt kleine, niet bewegende barstjes in de ondergrond.
Hoge vochtbestendigheid en buitenduurzaamheid.
Goed reinigbaar.
Hoge licht- en waterbestendigheid.
Hoge dekkracht.
Onverzeepbaar.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en proper zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.

Mos- of algengroei:

Vuil en groenbegroeiing instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (**bleekwater 38°**: 1 deel bleekwater + 6 delen water; **bleekwater van 10°**: 1 deel bleekwater + 2 delen water) en minimum een 6-tal uren laten inwerken. Nadien grondig naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %)

Verpoederde ondergronden en zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met **FIXOL**

Poreuze ondergronden (b.v. bakstenen)

Vooraf behandelen met **SUBLIPRIM**, **FIXOL**, **PRIMER P77** of een mengsel, volgens de porositeit en verpoedering, van max. 1 deel **FIXOL** op 2 delen **PRIMER P77**.

Bij matige vochtbelasting in de ondergrond (max 40 %)

Grondlaag **EPOFIX** aanbrengen.

Herstellingen

Dienen te gebeuren met rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen.

Openstaande voegen of barsten

Afdichten met **ELASTOKIT**, na het aanbrengen van de grondlaag.

Datum laatste wijziging: 2015-03-20

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



SUBLIFILL

ZIJDEGLANZENDE VULLENDE DISPERSIEVERF VOOR BUITENMUREN.

Geschilderde ondergronden in goede staat

De oude verflagen grondig reinigen, verpoederde oude verflagen voorbereiden met een fixeerlaag **FIXOL**

Geschilderde ondergronden in slechte staat

Afbladderende oude verflagen volledig verwijderen en eventuele herstellingen uitvoeren. Een grondlaag **SUBLIPRIM, FIXOL, PRIMER P77** of een mengsel van **FIXOL** met **PRIMER P77**.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen **SUBLIFILL** aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

Kan ook in één laag worden aangebracht met een afwerking **SUBLISATIN**.

VERDUNNING

Gebruiksklaar

VERBRUIK

Kwast - rol: 4 - 8 m²/l per laag.

Airless: 2 - 4 m²/l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 4 à 8 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Gedetailleerde informatie volgt.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.38 kg/l
VISCOSITEIT	0.32 - 0.37 Pa.s (physica 2500/s ; 23°C)
VLAMPUNT	> 55°C
GLANSWAARDE	zijdeglanzend - 7 - 12 (150 µm - ASTM 60°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 54.37 %

KLEUREN

Wit
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.
Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
STANDAARD	Wit: 1 l - 4 l - 10 l - 100 l

Datum laatste wijziging: 2015-03-20

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



SUBLIFILL

ZIJDEGLANZENDE VULLENDE DISPERSIEVERF VOOR BUITENMUREN.

MY-MX

Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 4 l - 10 l

Andere kleuren basis B & C: 1 l - 4 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **SUBLIFILL** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

Vooraleer donkere kleuren aan te brengen op beton, wint men best het advies in van een technisch adviseur.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 2015-03-20

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).