



# SUBLISATIN

ZIJDEGLANZENDE DISPERSIEVERF VOOR BUITENMUREN.

## TOEPASSINGEN

Duurzame afwerking voor buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...

## EIGENSCHAPPEN

Goed vloeiend.  
Leverbaar in alle kleuren.  
Mooie decoratieve zijdeglans.  
Hoge vochtbestendigheid en buitenduurzaamheid.  
Goed lichtbestendig.  
Verdraagt hoge concentraties vocht in de ondergrond (tot 40 %).  
Hoge dekkraft.  
Snel regenvast.  
Onverzeepbaar.

## SAMENSTELLING

<b>BINDMIDDEL</b>	100 % acrylaatdispersie
<b>PIGMENT</b>	rutiel titaandioxide en vulstoffen
<b>OPLOSMIDDEL</b>	water en filmverbeterende oplosmiddelen

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, vast en proper zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.

#### **Mos- of algengroei:**

Vuil en groenbegroeiing instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (**bleekwater 38°**: 1 deel bleekwater + 6 delen water; **bleekwater van 10°**: 1 deel bleekwater + 2 delen water) en minimum een 6-tal uren laten inwerken. Nadien grondig naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %)

#### **Verpoederde ondergronden en zoutuitbloedingen**

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met **FIXOL**

#### **Poreuze ondergronden (b.v. bakstenen)**

Vooraf behandelen met **SUBLIPRIM**, **FIXOL**, **PRIMER P77** of een mengsel, volgens de porositeit en verpoedering, van max. 1 deel **FIXOL** op 2 delen **PRIMER P77**.

#### **Bij matige vochtbelasting in de ondergrond (max 40 %)**

Grondlaag **EPOFIX** aanbrengen.

#### **Herstellingen**

Dienen te gebeuren met rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen.

#### **Openstaande voegen of barsten**

Afdichten met **ELASTOKIT**, na het aanbrengen van de grondlaag.

#### **Geschilderde ondergronden in goede staat**

De oude verflagen grondig reinigen, verpoederde oude verflagen

*Datum laatste wijziging: 2015-03-20*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



# SUBLISATIN

ZIJDEGLANZENDE DISPERSIEVERF VOOR BUITENMUREN.

voorbereiden met een fixeerlaag **FIXOL**

**Geschilderde ondergronden in slechte staat**

Afbladderende oude verflagen volledig verwijderen en eventuele herstellingen uitvoeren. Een grondlaag **SUBLIPRIM, FIXOL, PRIMER P77** of een mengsel van **FIXOL** met **PRIMER P77**.

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

**VERWERKING**

1 à 2 lagen **SUBLISATIN** aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

**VERDUNNING**

Gebruiksklaar

Spuittoepassingen: indien nodig verdunnen met max. 5 % water.

**VERBRUIK**

Kwast - rol: 6 - 10 m<sup>2</sup>/l per laag.

Airless: 3 - 5 m<sup>2</sup>/l.

Het verbruik is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en aard van de te behandelen ondergrond

**DROOGTIJDEN**

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 à 7 uur.

**REINIGING GEREEDSCHAP**

Onmiddellijk na gebruik met water.

---

**SPUITGEGEVENS**

**AIRLESS**

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 215

- brede oppervlakken: 517

Pistoolfilter: geel.

Verfdruk: 150 à 180 bar

**AIRMIX**

Onverdund verwerken.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 15.20

- brede oppervlakken: 17.50

Pistoolfilter: geel

Groene (of blauwe) luchtkap

Verfdruk: 110 à 140 bar

Luchtdruk: 2 à 2,5 bar

---

*Datum laatste wijziging: 2015-03-20*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).



# SUBLISATIN

ZIJDEGLANZENDE DISPERSIEVERF VOOR BUITENMUREN.

## KENMERKEN

DENSITEIT	1.34 kg/l
VISCOSITEIT	0.41 - 0.46 Pa.s (physica D2500 ; 23°C)
VLAMPUNT	> 55°C
GLANSWAARDE	zijdeglanzend - 11 - 16 (150µ - ASTM 60°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 54.81 %
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID <sub>Sd</sub>	- 0.20 bij voorgeschreven verbruik

## KLEUREN

Wit  
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.  
Andere kleuren op aanvraag via labo.

## VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
STANDAARD	Wit: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l <u>Andere kleuren:</u> basis B & C: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l basis D: 1 l - 2,5 l - 10 l

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is **SUBLISATIN** minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

## VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 5 °C.  
Vorstvrij bewaren.  
Vooraleer donkere kleuren aan te brengen op beton, wint men best het advies in van een technisch adviseur.  
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

*Datum laatste wijziging: 2015-03-20*

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (+32 (0) 56738210).