



## Finish

### Blekend mat

Blekende, slijtvaste matte parketvernis voor parketplanken en plankenvloeren op basis van watergedragen polyurethaan-acrylaat met UV- en tannineblokker



## Gebruiksaanwijzing

**Toepassing:** deze watergedragen, niet vergelende, elastische en verzegelende binnenafwerking geeft een "natuurlijk houtkleur aspect" aan houten vloeren die niet gekleurd zijn, en een "Colour Wash Effect" op donkere houtsoorten en houten vloeren die gekleurd worden met Devotional Colour. Devotional Finish Blekend Mat is binnen ook toepasbaar op houten deuren, meubelen, plafonds, enz. Voor houten vloeren enkel toe te passen op parketplanken met vellingkant en traditionele plankenvloeren. Het "Colour Wash Effect" is afhankelijk van het looizuurgehalte van het hout. Niet gebruiken op merbau!

- Sneldrogend;
- Géén verkleuring van het hout;
- UV-filter, tegen vergeling;
- Tannineblokker tegen doorbloeden van looizuren;
- Solventvrij;
- Geen hinderlijke geur.

#### Bijzondere eigenschappen:

blekende, slijtvaste en elastische afwerking, die de parketvloer verzegelt, geeft een prachtig blekend, effect. De parketvernis is bijna onzichtbaar! De vloer kan eerst gekleurd worden met Devotional Colour. Ook binnen toe te passen op houten deuren, meubelen, plafonds en andere poreuze ondergronden.

**Vorbereiding ondergrond:** de ondergrond moet zuiver, droog, ontstof en vrij van vet, boenwas en olie zijn.

**Vorbereiding product:** goed schudden en roeren voor gebruik.

**Aanbrengen:** minimum in 2 tot 3 lagen, in functie van de gewenste slijtvastheid.

**Vernis-/lakrol of kwast:** 1ste laag met kwast, plank per plank en aflijnen op de rand van de plank, 2de en 3de laag met kwast of rol. Eerst dwars op de nerf en vervolgens met de nerf mee. Werk zorgvuldig in stroken (max. 60 cm voor kleine en 20 cm voor grote oppervlakken), met voldoende product, en laat de stroken in elkaar vloeien. Naborstelen met zachte kwast om streepvorming te vermijden.

**Airless:** nozzle: 0.2 – 0.3; druk: 80 – 120 bar.

**Luchtspuit:** nozzle: 1 – 2 mm; druk: 2 – 3 bar.

**Droogtijd:** stofdroog na 2 à 3 uren.

**Afwerking:** na 5 à 6 uren, naschuren met de machine of manueel. De eerste laag met gaasschuurschijf korrel 150. Tussen de 2de en 3de laag met gaasschijf korrel 220.

**Overloopbaar:** na 4 uren.

**Volledige uithardingstijd:** 7 dagen.

**Verwerkingstemperatuur:** niet verwerken bij temperaturen onder de 12°C of boven de 25°C.

**Verbruik:** 10 – 14 m<sup>2</sup>/L per laag, 2 tot 3 lagen.

**Reiniging gereedschap:** met water.

**Onderhoud:** vanaf 3 weken na afwerking: met Devotional Soft Cleaner en Devotional Polish. Zie ook de Devotional onderhoudsfiche voor geverniste vloeren.

**Houdbaarheid:** in goed gesloten verpakking minimaal 1 jaar. Vorstrijf bewaren, en beschermen tegen hoge temperaturen.

**Opgelet:** alvorens te gebruiken goed oproeren en de kleur controleren a.u.b.!

# Finish

## Blekend mat

### Technische eigenschappen

**Beschrijving (type):**

Blekende, natuurlijke en matte parketvernis voor parketplanken en plankenvloeren

**Basis:**

Watergedragen polyurethaan- acrylaat met UV- en tannineblocker.

**Karakteristieke eigenschappen:**

Eén component elastische verglazer, waterafstotend, transparant en slijtvast. Opgelet : Het 'blekend'-effect kan beïnvloed worden door het bloeden van de houtsoort. Ook op eiken zal het looizuurgehalte zijn invloed hebben.

**Verwerking:**

Ondergrond:

Dient droog, goed gereinigd en vrij van vet, olie, was en stof te zijn.

Materiaaltemperatuur:

10 – 25 °C

Luchtvochtigheid:

40 – 70%

Materiaalvochtigheid:

Afhankelijk van de houtsoort (bvb. eik tussen de 9 en 12%.)

Voorbereiding product:

Klaar voor gebruik. Steeds roeren en goed schudden voor gebruik.

Potlife:

N.v.t.

Te verwerken door middel van:

- Eerste laag altijd aanbrengen met een kwast.** Eerst dwars op de nerf, vervolgens met de nerf mee. Werk zorgvuldig in de lengte richting van de planken en aflijnen op de v-groef. Minimum in 2 tot 3 lagen, in functie van de gewenste slijtvastheid, 2de en 3de laag kan met kwast of rol.
- Airless: met drukspuit 80 – 120 bar. Nozzle/spuitopening min 0.012 inch of 0.2 – 0.3 mm.
- Luchtsput : Nozzle 1 – 2 mm, druk 2-3 bar.

Te verdunnen/te reinigen met:

Water.

Verbruik/uitstrijkvermogen:

1 L aanbrengen op 4 m<sup>2</sup> in 3 lagen = 12 – 14 m<sup>2</sup>/L per laag.

Laagdikte:

Bij het aanbrengen van 75 µm bedraagt de droge laagdikte 25 µm.

Afwerking:

Na circa 5 - 6 uur.

**Fysische en chemische eigenschappen:**

Kleur(en):

Melkachtig wit.

Reuk :

Reukloos.

Consistentie:

Vloeibaar.

Viscositeit, kinematisch 20° :

35 - 50 s.

methode: 4DIN53211

Soortelijk gewicht 20 °C/dichtheid:

1,00 – 1,04 kg/L.

methode: DIN 53217

Vaste stoffen in gewicht:

29 - 33%

methode: berekend

VOC-gehalte:

3 - 5%

methode: berekend

Droging bij 20 °C/65% RV:

Stofdroog na ca. 2 – 3 uur  
Overschilderbaar na ca. 5 – 6 uur

Volledige uitharding:

7 dagen

Glans (H.60°):

10 - 12 GU

pH 20 °C:

8 – 8,5

Oplosbaar in water 20 °C:

Ja, niet na volledige uitharding.

Dampspanning/20 °C, mBar:

N.v.t.

Vlampunt:

Geen

Zelfontbranding bij:

N.v.t.

Afschuifsterkte:

N.v.t.

Houdbaarheid:

Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden. Niet blootstellen aan temperaturen boven de 45 °C.

**Veiligheid:**

**Bevat mengsel van:** 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Voorkom lozing in het milieu. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**Ecologische informatie:**

Biologisch afbreekbaar:

Neen

Verwijdering:

Onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke overheidsvoorschriften.

**Levering/vervoer:**

Verpakking(en):

100 ml, 750 ml, 2 L en 10 L.

© Devomat Industries NV - rev. 2015-07-09a

**Opmerking:** Deze gegevens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Daar de wijze van toepassing door ons niet kan worden beïnvloed, kan op grond van deze gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard.