



Aquatura Baseprimer X-tra



OMSCHRIJVING	Een goed vullende sneldrogende grondverf voor binnen en buiten op basis van een waterverdunbare alkydhars-combinatie. Bij uitstek geschikt als ondergrond voor watergedragen (oplosmiddelarme) systemen. Aquatura Baseprimer X-tra maakt deel uit van het PU Top concept.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">• Sneldrogend• Goede dekking• Verbeterde vloeiing en vulling• Gemakkelijk verwerkbaar• Goede watervastheid• Zeer goed schuurbaar• Licht isolerende eigenschappen
TOEPASSINGEN	Uitstekend geschikt voor het gronden van deuren, schroten, kozijnen, boeiboorden, etc. (nieuw en reeds behandelde ondergronden)

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars-combinatie
Dichtheid	1,36 kg per ltr
Gewicht vaste stof	62 %
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 10 m ² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none">• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking• Koel, droog en vorstvrij bewaren• Voor gebruik goed oproeren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller en verspuitbaar
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 1 uur stofdroog• Na ca. 2 uur kleefvrij• Na ca. 5 uur hanteerbaar• Na ca. 6 uur overschilderbaar met de meest gangbare oplosmiddelarme en oplosmiddelhoudende producten, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en met inachtneming van de verwerkingseigenschappen van de fabrikant. Bij voorkeur proefvlak opzetten.
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en < 75%
Verdunning	Indien nodig met water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	Basis 1 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">• Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn• Eventueel ontvetten met GLOBACLEAN• Gladde ondergronden opschuren• Tussen twee lagen goed matten

	<ul style="list-style-type: none"> • Bij nieuw werk minimaal 2 lagen Aquatura Baseprimer X-tra aanbrengen.
--	---

OPMERKING	
Merbau	Bij toepassing van deze houtsoort wordt door ons aanbevolen, voor te bewerken met een isolerende grondlaag, waarna een gesloten droge filmlaag aangebracht dient te worden
Iroko en cederhout	Bij toepassing van deze houtsoorten bestaat de kans dat soorten inhoudsstoffen de droging in de verflaag vertragen, waardoor ontvetten met thinner of wasbenzine noodzakelijk is
Afwerking	Overschilderbaar met diverse laksystemen

