



PU Top Matt



OMSCHRIJVING	Duurzame oplosmiddelarme aflak voor binnen en buiten op basis van een geëmulgeerde polyurethaan-alkyd emulsie. Aquatura PU Top Matt heeft de verwerkingseigenschappen van de traditionele synthetische aflakken.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Huidvet resistent • Zeer goede droging • Uitstekende vloei • Excellente dekking, ook in heldere kleuren • Reukarm • Milieu ontlastend • Waterverduunbaar • Elastisch • Goed reinigbaar
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Als zeer duurzame gepigmenteerde aflak voor binnen en buiten • Te gebruiken op diverse ondergronden zoals hout, MDF, metaal en kunststof met inachtneming van de ondergrond behandeling

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Polyurethaan-alkyd emulsie
Dichtheid	1,24 kg per ltr
Gewicht vaste stof	56%
Theoretisch rendement	ca. 12 m ² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
Glansgraad	Matt: ± 5 GU, afhankelijk van ondergrond en laagdikte
Elasticiteit	8 mm (Erichsen volgens ISO1520)
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Voor gebruik goed oproeren • Vol opzetten met een langharige (acryl-)kwast, glattfilt- of gevlokte roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 60 minuten stofdroog (afhankelijk van relatieve vochtigheid) • Na ca. 3 uur kleefvrij • Na ca. 18 uur overschilderbaar (minimaal overnacht laten drogen) • Bij een lagere temperatuur en/of een hogere luchtvochtigheid kunnen afwijkingen optreden in de droogtijd
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 80%
Verdunning	Water of Aquatura TF, voor reiniging direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen met Globaclean • Schuren • Het hout dient droog te zijn (max. 18% vocht) • Indien de kans op doorbloeden aanwezig is, dan eerst een isolerende grondverf aanbrengen • Bij twijfelgevallen eerst een proefvlak opzetten en géén kleefdoekjes gebruiken • Op kaal hout dient vooraf een grondlaag (BASEPRIMER X-TRA / MULTIPRIMER PLUS) aangebracht te worden
Afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Aquatura PU Top Matt vol opzetten en het geheel in één of twee lagen afwerken • Tussen de lagen goed matteren, bij voorkeur met een schuurpad • Voor langere opentijd Aquatura TF toevoegen

