

ProMix Premium

Beschrijving

Kenmerken:

- Gebruiksklare witte voegpasta
- Luchtdrogend product
- Ultrafijne granulometrie
- Licht en zeer soepel smeerbaar
- Geen verpoedering, makkelijk te schuren
- Uitstekende hechting
- Hoog vullend vermogen - lage krimp
- Handmatig of met Airless-machine te verwerken
- Verpakking: emmer 20 kg (17 L) - 1 kg = 1,2 liter



ProMix Premium kan als vullaag en/of als eindlaag toegepast worden. Optimaal rendement bij ABA voegen door een combinatie van 1 laag Rifino Premium als voegenvuller en 1 laag ProMix Premium als eindlaag.

Toepassingsgebieden

Kant en klaar voegproduct:

- voor het afvoegen van Gyproc platen met ABA kantvorm;
- voor het plakken van papieren voegband in hoeken (manueel of machinaal - Airless);
- als eindlaag van het voegwerk, op de JointFiller 45 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium;
- voor het homogeen afwerken van het gehele oppervlak van Gyproc platen (handmatig of met Airless-machine)

Verwerking ⁽¹⁾

ProMix Premium wordt handmatig of met Airless machine aangebracht. De pasta is gebruiksklaar; omroeren of aanlengen met water is niet nodig. Handmatig aan te brengen met behulp van een stalen plakspaan. Machinale verwerking in combinatie met een daarvoor geschikte Airless-machine (werkdruk 180 à 210 bar) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Raadpleeg onze technische systeembrochures of onze website www.gyproc.be voor een optimale toepassing van wapeningsband of voegtechniek.

Technische specificaties

Vorm	Pasta
Kleur	Wit
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact
Uithardingstijd (wachtijd)	12 tot 24 uur, volgens laagdikte en (klimaat-)omstandigheden
Verbruik	150 g/m ² voegwerk of 900 gr/m ² /mm dikte als plamuur (Airless)
Laagdikte	0-3 mm
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Voldoet aan volgende norm	3A - EN13963
Bewaring	Droog en vorstvrij in gesloten verpakking, 9 maanden vanaf de datum die op de verpakking gedrukt staat
Verpakking	Emmer 17 L (20 kg)