ADEFIX®
Lijm 310 ml

Technische eigenschappen:

Basis	Synthetische dispersies
Consistentie	Pastavormig
Verhardingssysteem	Fysieke polymerisatie
Open verwerking	10 – 15 min.
Droogtijd	Ong. 24 uur
Dichtheid (DIN 53479)	1,6 g/ml
Temperatuurbestendigheid (na verharding)	-20°C tot + 70°C
Lijmverbruik	70 – 150 ml/m van sierprofil

Product:
ADEFIX® is een wit acryl voeglijm.

Kenmerken:
- Oplosmiddelvrij
- Blijft lichtjes elastisch na het drogen
- Past voor installatie op poreuze ondergrond
- Schuurbaar
- Overschilderbaar
- Voor binnen gebruik
- Niet vorstbestendig

Toepassing:
Lijm, plamuur en voegmateriaal voor producten met polystyreen NOMASTYL®, WALLSTYL® en polyurethaan ARSTYL®.

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO9001

www.nmc.eu

NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de gebruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, nodigt **NMC sa** hem uit om contact op te nemen met de firma of met de vertegenwoordigers.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

ADEFIX®
Lijm 310 ml

Verpakkingswijze:
- Kleur: wit
- Verpakking: koker 310 ml

Opslagtijd:
24 maanden in de gesloten verpakking, op een droge en koele plaats, bij temperaturen van +5°C tot +25°C.

Ondergrond:
- Aard: poreuze ondergrond, bijv. bakstenen, beton, pleister
- Voorbereiding: de ondergrond moet schoon, droog, vast, stof- en vetvrij zijn. Er wordt aanbevolen een hechtingstest uit te voeren voor elke ondergrond

Gebruiksaanwijzing:
- Toepassing: voldoende lijm met het pistool (koker) of met spatel op het oppervlak aanbrengen. De decoratieproducten op de ondergrond plaatsen en stevig aandrukken. Stootvoegen en verstekvoegen bij NOMASTYL® en kleinere WALLSTYL® en ARSTYL® profielen met ADEFIX® lijmen. Lijmresten met een spatel of natte spons verwijderen. Verstekvoegen en stootvoegen bij WALLSTYL® en ARSTYL® profielen vanaf 10 cm hoogte/uitsprong met ADEFIX® PLUS lijmen en daarna plamuren met ADEFIX® (zie gebruiksaanwijzing). Ondersteunen indien nodig.
- Breedte van de voegen: ong. 2 tot 3 mm tussen de profielen
- Gebruikstemperatuur: +5°C à +35°C
- Reinigingsmiddel (voor het droog): water

Opmerkingen:
De ondergrond is bij voorkeur poreus, vast en niet beschildert.

Veiligheidsmaatregelen:
De gebruikelijke regels inzake werkhygiëne naleven.

Deze technische fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, avis, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid. Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

09-2011 NMC sa / 2011 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten