

Hardwax Olie

– Voor de basisbehandeling van houten vloeren met de eenschijfsmachine of handmatig



- Voor de basisbehandeling van houten vloeren
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Geschikt voor grote oppervlakken
- Filmvormend
- IBR gecertificeerd

Product info

Verpakking: 0,75 liter en 2,5 liter

Verbruik: 8-12 m²/l
afhankelijk van houtsoort

Verkrijgbaar in naturel en extra wit



Toepassing

WOCA Hardwax Olie is een professionele vloerafwerking. De olie garandeert een zeer slijtvaste en licht filmvormende afwerking. Kan gebruikt worden op elk onbehandeld, nieuw of opnieuw geschuurd houtoppervlak binnen, of als topcoat op WOCA Colour Oil.

Resultaat

Door de verzadiging met olie wordt het hout beschermd tegen water en vuil. Het oppervlak is zeer slijtvast verzadigd.

Gebruiksaanwijzing

Breng de olie aan in een dunne, egale laag met een kortharige verfrol(-ler) of WOCA Applicator.

Nabehandeling

Niet noodzakelijk.

Reiniging en onderhoud

Regelmatig onderhoud: Natuurzeep of Olie Conditioner. Oprissen met Hardwax Olie of Onderhoudspasta indien nodig.

How to do...

– WOCA Hardwax Olie

Voor de basisbehandeling van houten vloeren met de eenschijfsmachine of handmatig



Gereedschap

Een eenschijfsmachine met beige of witte pads. Verfrol(-ler) of WOCA Applicator en katoenen doeken.
Gereedschappen reinigen met WOCA Olieverdunner.

Opgelet!

Gevaar voor zelfontbranding: Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

WOCA Hardwax Olie wordt handmatig of machinaal gebruikt voor de oliebehandeling van houten vloeren. De olie waarborgt een zeer slijtvast en licht filmvormend oppervlak.

WOCA Hardwax Olie is ideaal voor de basisbehandeling van elk onbehandeld, nieuw en opnieuw geschuurd houtwerk, of als top-laag op één van de WOCA Colour Oils. Eenschijfsmachines worden aanbevolen bij het opwrijven van grotere oppervlakken.

Vorbereiding

Het onbehandelde houtwerk moet geschuurd worden, eindigend met gaasschuurnet/ pro disk korrel 100-120. De vloer moet volkomen droog en vrij van vuil en vet zijn alvorens de olie aan te brengen. Aanbevolen houtvochtigheid maximaal 12%. De temperatuur van het product, de werkruimte en de vloer moet liggen tussen de 15°C-30°C. Zorg altijd voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en de droogtijd.

- 1 De vloer kan gewist of bevochtigd worden met WOCA Intensiefreiniger gemengd met water in een verhouding van 1:40, indien noodzakelijk. Laat de vloer volledig drogen voor het aanbrengen van de olie.
- 2 De inhoud van de bus goed roeren en mengen, zowel voor als tijdens gebruik. Bussen met verschillende batchnummers vooraf mengen om kleurverschillen

te voorkomen. Breng de olie aan in een dunne, egale laag met een kortharige verfrol(-ler), Oil Applicator. Laat het hout de olie absorberen gedurende ongeveer 20 minuten.

- 3 Het behandelde gedeelte inwrijven met een witte of beige pad onder een steelhouder of een eenschijfsmachine, tot alle overtollige olie is ingewreven en het oppervlak er verzadigd uitziet. Laat de vloer 8 tot 10 uur drogen. Breng indien noodzakelijk een tweede laag aan.
- 4 De vloer kan de volgende dag voorzichtig belopen worden en is volledig doorgehard na 3 dagen, onder normale condities. Reinig de vloer niet totdat deze volledig uitgehard is. Na de uithardingstijd moet het oppervlak gereinigd worden met WOCA Natuurzeep of Olie Conditioner, welke een beschermende laag op het oppervlak achterlaten.

Gereedschap kan gereinigd worden met WOCA Olieverdunner.

Maintenance

Regelmatig onderhoud: Natuurzeep of Olie Conditioner. Opfrissen met Hardwax Olie of Onderhoudspasta indien nodig.