



# ACCENTLAK

Lak voor kleuraccenten.

## TOEPASSINGEN

Zijdeglanzende watergedragen lak voor kras- en slijtvaste toepassingen binnen zoals meubelen en kastdeuren. Ideaal om meubeltjes te lakken in een leuk, opvallend kleurtje of om een accent in een andere kleur aan te brengen. Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

## EIGENSCHAPPEN

Gemakkelijk verwerkbaar, huidvetresistent en hoge krasvastheid.  
 Gemakkelijk verwerkbaar.  
 Zeer hoge kras- en slijtvastheid.  
 Hoge vlekbestendigheid en goed reinigbaar.  
 Niet vergelend.  
 Huidvetresistent.  
 Hoge dekkracht.  
 Sneldrogend.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	rutil titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten
OPLOSMIDDEL	water

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

#### **Onbehandeld hout**

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen. Schuur het hout glad (korrel 150-180) en breng een grondlaag HYBRIDE MULTIPRIMER PU of ELASTOPRIM HYDRO aan. Op houtsoorten met gevaar voor doorbloeding van kleurstoffen (b.v. merbau, afzelia,...) 2 grondlagen ELASTOPRIM HYDRO aanbrengen, of bij voorkeur een solventgedragen grondlaag (PREMIUM MULTIPRIMER XS of ELASTOPRIM). Na droging schuren met fijn schuurpapier (korrel 220).

#### **Onderhoudswerk:**

##### **Oude verflagen in goede staat:**

Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

##### **Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:**

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAIN'OFF INSTANT) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.



# ACCENTLAK

Lak voor kleuraccenten.

## Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

Schurend ontvetten met FORMULE MC en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en een grondlaag OMNIPRIM EXTREME aanbrengen.

## Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)

Reinigen met FORMULE MC en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water en na droging een grondlaag OMNIPRIM EXTREME aanbrengen.

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met BOSTOKIT.

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

## VERWERKING

1 à 2 lagen ACCENTLAK aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

De verf lijvig aanbrengen en onmiddellijk daarna verdelen. Werk vlak per vlak af om aanzetten te vermijden.

Gebruik hiervoor een specifieke kwast (bv. Platinum Aqua, Aqua Master, Aqua Star,...) en/of rol (vb. Anza Elite Viltrol wit, voor grotere oppervlaktes een microvezelrol zoals Anza Rytex Maxi rollen rood-wit, Anza Platinum Antex Microvezelrol wit of Blauwe Punt Microvezelrol).

## VERDUNNING

Gebruiksklaar.

## RENDEMENT

Kwast - rol: 11 - 15 m<sup>2</sup>/l per laag.

Voor een optimale verwerkbaarheid dient deze verbruiksmarge te worden gerespecteerd!

## DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 2 à 5 uur.

Overschilderbaar na 6 à 18 uur.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

## SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

## KENMERKEN

DENSITEIT	1.3 kg/l
VISCOSITEIT	0.45 - 0.50 Pa.s (Physica 2500/s,23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing



# ACCENTLAK

Lak voor kleuraccenten.

GLANSWAARDE	Zijdeglanzend - 26 - 36 (150 $\mu$ ,ASTM 60°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 36 %
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS.

KLEUREN	Wit. Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.
---------	---

VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,25 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,25 l. Andere kleuren basis B, C & D: 0,25 l.

BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is ACCENTLAK minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
------------	--

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.
	Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.
	Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.
	Vorstvrij bewaren.
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 09/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).