



Sneldrogend Vulmiddel voor Binnen

- Supersnelle droging: na 3 uur worden geschuurd en geschilderd
- Hechting op elk type ondergrond
- Groot vulvermogen: 50 mm

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Met één enkel product worden de meeste reparatie- en afwerkingsproblemen binnenshuis opgelost:

- **Dichtstoppen** van gaten van maximaal 50 mm.
- **Egaliseren** van zeer onregelmatige **ondergronden** en wanden
- **Restauratie van reliëf ondergronden** en geschilderde muren.
- Fijne afwerklaag direct aangebracht **op tegels** en mosaik, in keukens, badkamers, etc.
- Kan direct op **vochtige ondergronden** worden aangebracht.



EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Supersnelle droging:** kan na slechts **3 uur** worden geschuurd en geschilderd, waardoor tijd wordt bespaard en het werk dezelfde dag nog op alle ondergronden kan worden geplaatst.
- Buitengewone **hechting** op elk type ondergrond, zowel op absorberende (gips, gipskartonplaten, cement, beton, hout, steen...) als op moeilijke en niet-absorberende ondergronden (tegels, oude geveerde wanden, mosaik, spuitpleister...).
- Groot **vulvermogen**, in één keer op diktes van maximaal **50 mm**, zonder krimpen.
- Kan **nat-in-nat** gebruikt worden.
- Witte, fijne afwerking, geschikt voor elk type verf, en behang, vinylbehang, plamuur, etc.
- Heel **gemakkelijk te schuren**.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN TOEPASSING

1. **Ondergrond:** De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en vrij van stof en vet. De ondergronden moeten stevig zijn en slecht aangehechte, oude verflagen moeten worden verwijderd. Zeer

absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op permanent vochtige ondergrond.

- Toepassing** : Bij voorkeur mengen met een agitator, 1 kg poeder per 0,4 l water; het water toevoegen in kleine hoeveelheden tot een homogene pasta zonder klonters bekomen wordt. Deze pasta kan 45 minuten lang bij 20 °C gebruikt worden. Er rekening mee houden dat hoge temperature de verharding versnellen en lage temperaturen deze vertragen.
- Gereedschap**: Truweel of spatel. Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Handschoenen gebruiken.
- Bewaring**: In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, min. 12 maanden.
- Voorzorgsmaatregelen**: De pasta niet opnieuw kloppen zodra de verharding is begonnen. Kan direct op vochtige ondergronden worden aangebracht. Niet op natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Product	
Definitie & Classificatie	EN 16566 G3S2V2W2A0C0RA
Bindmiddel	Hydraulische harsen en oplosbare polymeren
Dichtheid	Poeder Ong. 0,70 g/cm ³ Pasta Ong. 1,30 g/cm ³
Consumptie	± 1,0 kg poeder x m ² x mm dikte
Vorm	Poeder
Kleur	Wit. Verdraagt universele kleurstoffen.
Korrel dikte	< 100µ (zeer fijn)
pH	11 in pasta, 9 na 24 uur
Toepassing	
Temperatuur	5 tot 30°C
Verhouding	1 kg poeder - 0,4 L water
Droogtijd (23°C – 65% vochtigheid)	3 uur voor diktes van 4 mm Na de droogtijd
Werktijd	45 minuten
Overschilderen	3 uur
Dikte per laag	50 mm
Reiniging van het materiaal	Met water, onmiddellijk na gebruik
Verwijdering	
Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie	

BEWARING

Goed gesloten, beschut tegen vocht en extreme temperaturen.

VERPAKKING

Ref.	70219-002	70219-001	70219-004
Verpakking	Doos 1 kg	Doos 4 kg	Zak 15 kg
Unit Doos	10 units	4 units	-
Pallet	63 dozen	28 dozen	48 Zak



Beissier, S.A.U

Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errentería
Tel: (34) 902 100 250 - (34) 943 344 070 Fax: (34)902 100 249
beissier@beissier.es / www.beissier.com

Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen. Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.