



ARCADE

Streepeffekt met structuureffect voor binnenmuren.

TOEPASSINGEN Muurverf met een discreet, decoratief streepeffect voor het afwerken van allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipskartonplaten,...).

EIGENSCHAPPEN Uitstekend verwerkbaar en lange verwerkingstijd.
 Optimale verwerkbaarheid.
 Leverbaar in de meeste kleuren.
 Mat en reinigbaar.
 traagdrogend waardoor een lange verwerkingstijd mogelijk is

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	vinyl copolymeer
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK **VOORBEREIDING**

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met FIXOL of HYDROFIX

Geschilderde ondergronden met goede hechting

Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL.

Oude alkydverven, reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL, daarna mat schuren.

Slecht hechtende verflagen

Volledig verwijderen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

GRONDLAAG

Breng steeds een grondlaag BISOL aan (of gebruik EPOMUR wanneer ARCADE vernist wordt).

VERWERKING

ARCADE aanbrengen in 2 lagen met de rol.

Eerste laag, nat in nat, nabewerken met BOSS DECOKWAST L en laten drogen.

Tweede laag, nat in nat, nabewerken met TAMPICO KWAST.

Eerste laag:



ARCADE

Streepverf met structuureffect voor binnenmuren.

Een laag ARCADE aanbrengen met de rol (Europarol blauw 9 mm) en de natte verf onmiddellijk bewerken met een zachte kwast (bv. BOSS DECOKWAST L) om de rolstructuur weg te werken.

Tweede laag:

Na volledige droging van de eerste laag wordt een tweede laag ARCADE aangebracht met de rol. De natte verf wordt in de tweede laag bewerkt met een specifieke kwast (TAMPICO KWAST 2" of 4").

Steeds vlak per vlak inrollen en bewerken

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

6 - 9 m²/l per laag.

Het verbruik is mee bepalend voor het streperig effect

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 4 à 12 uur.

Overschilderbaar na 24 à 48 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.41 kg/l
	VISCOSITEIT	0.40 - 0.46 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Mat - 3.0 - 4.5 (150µ, ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 43 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/I): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 200 g/l VOS.

KLEUREN	Wit.	
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.	
	Andere kleuren op aanvraag via labo.	



ARCADE

Streepverf met structuureffect voor binnenmuren.

VERPAKKINGEN

STANDAARD

1 l - 2,5 l - 10 l

MY-MX

Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 10 l

Andere kleuren basis B & C: 1 l - 2,5 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is ARCADE minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.

Vorstvrij bewaren.

Gebruik geen watergedragen dispersiegrondlaag onder ARCADE, zoals bijv. TOPPRIM, OPTIPRIM, ISOLPRIMER,... Dit om aanzwelling van de ondergrond en het losweken van onderliggende lagen te vermijden. Bij de techniek ARCADE RAFFIA mag TOPPRIM uitzonderlijk wel gebruikt worden daar ARCADE in deze techniek dunner wordt aangebracht en het risico op aanzwelling van de ondergrond kleiner is.

Niet meer dan 2 lagen ARCADE boven elkaar plaatsen

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 10/10/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).