TECHNISCHE FICHE

415

BORDENVERF

Solventgedragen matte lak voor schoolborden.

TOEPASSINGEN	Solventgedragen afwerklak voor schoolborden, overschrijfbaar met krijt en nadien gemakkelijk reinigbaar.	
EIGENSCHAPPEN	Gladde afwerking. In veel donkere kleuren verkrijgbaar. Matte afwerking. Uitstekend slijt- en krasvast. Hoge dekkracht.	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	alkydhars
	PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
	OPLOSMIDDEL	white spirit

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Onbehandeld hout:

Het hout grondig glad schuren (korrel 150-180) en na ontstoffen een grondlaag PREMIUM MULTIPRIMER XS aanbrengen.

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Ijzer en staal

Ontvetten en/of ontroesten en 2 antiroestlagen FINIFER of ELASTOPRIM FAST aanbrengen.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

Schurend ontvetten met FORMULE MC en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en een grondlaag OMNIPRIM EXTREME aanbrengen.

Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)

Reinigen met FORMULE MC en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water.

Grondlaag aanbrengen (solventgedragen: ELASTOPRIM of PREMIUM MULTIPRIMER XS ofwel watergedragen: OMNIPRIM EXTREME of HYBRIDE MULTIPRIMER PU).

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200

BOSS paints
Verbonden door vakmanschap.
Unis par le métier.

BORDENVERF

Solventgedragen matte lak voor schoolborden.

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met BOSTOKIT.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

BORDENVERF aanbrengen met kwast of kortharige rol in 1 à 2 lagen.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

8 - 12 m^2/l per laag.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 3 à 5 uur.

Overschilderbaar na 12 à 24 uur.

Laat BORDENVERF minimum een 7-tal dagen drogen alvorens te beschrijven.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.26 kg/l
	VISCOSITEIT	0.4 - 0.5 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	40°C
	GLANSWAARDE	Mat - 14-18 (100µ, ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 55 %
KLEUREN	Zwart (2)	
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis C.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,25 l
	MY-MX	basis C: 0,5 l - 2,5 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is BORDENVERF minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	

TECHNISCHE FICHE

415

BORDENVERF

Solventgedragen matte lak voor schoolborden.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Ontvlambaar.

Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 09/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).

NV BOSS paints, Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie (Waregem)
www.boss.be - info@boss.be - 056 738 200

BOSS paints
Verbonden door vakmanschap.
Unis par le métier.