



# BOSS-TOUCH

Zeer goed reinigbare niet-opglanzende watergedragen muurverf.

TOEPASSINGEN	Allerhande binnenmuren die vaak gereinigd worden met zichtbare opglanzende vlekken tot gevolg.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Zeer goed reinigbaar na volledige droging.</p> <p>Zeer goed bestand tegen opglanzen.</p> <p>Hoge vlekbestendigheid.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaatdispersie
	PIGMENT	rutil titaandioxide en vulstoffen
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	VOORBEREIDING	<p>De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.</p> <p><b><u>Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton):</u></b></p> <p>Een grondlaag BOSSPRIM aanbrengen.</p> <p><b><u>Geschilderde ondergronden met goede hechting:</u></b></p> <p>Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL.</p> <p>Oude alkydverven afwassen met water en FORMULE MC NEUTRAL nadien mat schuren en grondlaag BOSSPRIM aanbrengen.</p> <p><b><u>Geschilderde ondergronden in slechte staat:</u></b></p> <p>Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (BOSSPRIM, BISOL, EPOFIX,...).</p> <p><b><u>Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):</u></b></p> <p>Een isolerende grondlaag BISOL of EPOMUR aanbrengen.</p> <p><i>Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.</i></p>
	VERWERKING	2 lagen BOSS-TOUCH aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.
	VERDUNNING	Gebruiksklaar.
	RENDEMENT	



# BOSS-TOUCH

Zeer goed reinigbare niet-opglanzende watergedragen muurverf.

8 - 12 m<sup>2</sup>/l per laag.

## DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 4 à 18 uur.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

KENMERKEN	DENSITEIT	1.31 kg/l
	VISCOSITEIT	0.40 - 0.45 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Halfmat - 6.0 - 8.5 (150µ, ASTM 75°)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 41 %
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 20.0%
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN	Wit.
	Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.
	Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B.

VERPAKKINGEN	STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
	MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
		Andere kleuren vanaf basis B: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is BOSS-TOUCH minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
------------	---

VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
	Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.
	Vorstvrij bewaren.
	Minder geschikt voor grote oppervlaktes met veel scheerlicht.
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 17/02/2020

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).