



BOSSFLOW SILK

Hoogkwalitatieve watergedragen afwerklaag voor binnenmuren.

TOEPASSINGEN	Allerhande binnenmuren (pleisterwerk, gipsplaten, beton, baksteenmetselwerk, oude muurverflagen,....).	
EIGENSCHAPPEN	<p>Zeer goed vloeiend (weinig rolstructuur).</p> <p>Aanzetvrij en optimaal verwerkbaar.</p> <p>Zeer goed reinigbaar na volledige droging.</p> <p>Hoge dekkracht, afwerking in één laag mogelijk.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
	PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
	OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen
GEBRUIK	<p>VOORBEREIDING</p> <p>De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.</p> <p><u>Onbehandelde ondergronden in goede staat (pleisterwerk, gipsplaten, beton):</u></p> <p>Een grondlaag BOSSPRIM aanbrengen.</p> <p><u>Geschilderde ondergronden met goede hechting:</u></p> <p>Oude poreuze dispersieverven niet afwassen, niet poreuze (afwasbare) dispersieverven reinigen met water en FORMULE MC NEUTRAL.</p> <p>Oude alkydverven afwassen met water en FORMULE MC NEUTRAL nadien mat schuren en grondlaag BOSSPRIM aanbrengen.</p> <p><u>Geschilderde ondergronden in slechte staat:</u></p> <p>Slecht hechtende verflagen verwijderen, de ondergrond waar nodig bijwerken met plamuur en/of vulmiddel en een gepaste grondlaag aanbrengen (BOSSPRIM, BISOL, EPOFIX,...).</p> <p><u>Licht verpoederde lagen of zwaar vervuilde ondergronden (nicotine, uitgedroogde vochtvlekken,...):</u></p> <p>Een isolerende grondlaag BISOL of EPOMUR aanbrengen.</p> <p><i>Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.</i></p> <p>VERWERKING</p> <p>1 à 2 lagen BOSSFLOW SILK aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.</p> <p>VERDUNNING</p> <p>Gebruiksklaar.</p>	



BOSSFLOW SILK

Hoogkwalitatieve watergedragen afwerklaag voor binnenmuren.

RENDEMENT

10 - 14 m² / l.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 4 à 8 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.44 kg/l
VISCOSITEIT	0.40 - 0.48 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	Halfmat - 8 - 12 (150µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 43 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 23.5%
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN

Wit (1) en RAL 9010.
Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l RAL 9010: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
MY-MX	<u>Andere kleuren:</u> basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l basis D: 1 l - 2,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is BOSSFLOW SILK minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.
Vorstvrij bewaren.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.



BOSSFLOW SILK

Hoogkwalitatieve watergedragen afwerklaag voor binnenmuren.

Datum laatste wijziging: 13/07/2020

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).