



# BOSTOKIT

Overschilderbare acrylaatkit voor binnen.

## TOEPASSINGEN

Opvullen van allerhande aansluitvoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), nagelgaten en barsten in pleisterwerk binnen.

Voor het esthetisch afwerken van de schilderwerken in binnenhoeken, muur-plafond-verbinding,...

## EIGENSCHAPPEN

Goede hechting.

Aangename verwerking.

Zeer goed overschilderbaar met solvent- en watergedragen verven.

Geringe krimp en blijft wit na droging.

Oplosmiddel- en isocyaanavrij.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL acrylaatpolymeer

OPLOSMIDDEL water

## GEbruik

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen met FORMULE MC.

Voegbreedte: min. 0,4 cm - max. 2 cm.

Minder brede voegen en barsten, vooraf breder maken.

Voegdiepte: max. 1 cm. Indien dieper, een polyethyleen dichtingsprofiel CONFORTEX inbrengen, aangepast naar de breedte.

Vooraleer BOSTOKIT aan te brengen, een fixerende en/of isolerende grondlaag zetten in overeenstemming met de aard en de staat van de ondergrond en compatibel met de afwerkingslagen.

### VERWERKING

BOSTOKIT wordt aangebracht met een kokerpistool op een ondergrond die voorbereid werd met een grondlaag.

Aangebrachte kit gladstrijken met water of een mengsel van water en detergent.

BOSTOKIT moet overschilderd worden om vervuiling te voorkomen.

### VERDUNNING

Gebruiksklaar.

### RENDEMENT

Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.

### DROOGTIJDEN

De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid

Stofdroog na 1 à 4 uur.

Overschilderbaar na 6 à 20 uur.



# BOSTOKIT

Overschilderbare acrylaatkit voor binnen.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.62 kg/l
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 73 %
KLEUREN	Wit (± RAL9010).	
VERPAKKINGEN	Kokers van 310 ml.	
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is BOSTOKIT minimum 12 maanden na productiedatum houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.	

## VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Vorstvrij bewaren.

Niet toepassen in condensgevoelige ruimtes.

Niet aanbrengen op ondergronden die onderhevig zijn aan staand water.

Niet afwerken met harde watergedragen lakken zoals PERSISTO SATIN HYDRO, PERSISTO MAT HYDRO of BOSS-HYBRIDE. Gebruik BOSTOKIT FAST onder dergelijke lakken.

Datum laatste wijziging: 26/02/2020

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).