

Cetol Opaque

ZIJDEGLANZENDE VOCHTREGULERENDE DUURZAME DEKKENDE BEITS OP BASIS VAN EEN ALKYDHARS VOOR BUITENHOUTWERK.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen

- Goed bestand tegen UV-straling, waardoor een permanente elasticiteit wordt gewaarborgd.
- Weervast.
- Accentueert de hout- en nerfstructuur.
- Waterdampdoorlatend.
- Niet vuilaanhechtend.
- Gemakkelijk te verwerken en eenvoudig te onderhouden.

Toepassing

Het overschilderen van intacte, goed hechtende oude transparante lagen op buitenhoutwerk (na zorgvuldig schuren en ontvetten).

Verwerkingsgegevens

Atmosferische omstandigheden

8-35°C, minimum 3°C boven het dauwpunt. Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.
Relatieve luchtvochtigheid: Max. 80%.

Verwerking

Borstel, rol.

Verdunning

Kan onverdund worden verwerkt.
Goed oproeren voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik, met white spirit.

Praktisch rendement

10 - 12 m²/l. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object.

Theoretisch rendement

14 - 16 m²/l

Droge laagdikte per laag

53,3 à 64 µm droog per laag = 83,3 à 100 µm nat per laag (volgens praktisch rendement)

Droging bij 20°C/65% R.V

Stofdroog na ongeveer 2 uur. Droog na 4 uur. Overschilderbaar na 16 uur.

Eigenschappen

Dichtheid

1,22 ± 0.05 kg/dm³

Vaste stof gehalte

76 gew.% = 64 vol.%.

Glansgraad

Hoge zijdeglans. (35 ± 5 GU@60°)

Vloei

Goede vloei, waardoor een maximale en constante laagdikte wordt verkregen.

Buitenduurzaamheid

Zeer goed (± 4 jaar, toegepast in een 3 lagen systeem).

De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de wijze van aanbrengen van het product, de ligging van het object e.d.

Opslag omstandigheden

Koel en vorstvrij bewaren (5°C - 30°C).

Vluchtige organische stoffen(VOS)

EU grenswaarde voor dit product (catA/e) : 400 g/l (2010).

Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.

Levering

Verpakking

1 - 2,5 liter

Kleuren

Een groot aantal kleuren uit de Sikkens kleurenwaaier "5051 Color Concept".



Werkwijze**Kwaliteit van hout**

Van hout vervaardigde buitenkozijnen, ramen en buitendeuren dienen te voldoen aan de voorschriften STS52-1973 van het N.I.H.

Bestaande transparante beitsen (intact, goede hechting)

Cetol Opaque is ook toepasbaar over oude nog intacte transparante beitsen.

Afhankelijk van de toestand van het werk, het behandelde houtwerk goed reinigen en zorgvuldig schuren. Het is noodzakelijk te schuren vóór het aanbrengen van de eerste laag Cetol Opaque.

Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk overstrijken met twee of drie lagen (afhankelijk van de kleur/kleurverschil) Cetol Opaque.

Tussen de lagen licht schuren!

Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzakelijk de lagen zo vlug mogelijk na elkaar aan te brengen.

Veiligheidsaspecten

Veiligheidsinformatie

Zie veiligheidsinformatieblad.