



ELASTOKIT

Overschilderbare en elastische voegkit, voor binnen en buiten.

TOEPASSINGEN	Opvullen van allerhande aansluitvoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), nagelgaten en barsten in pleisterwerk binnen en buiten.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Goede hechting.</p> <p>Aangename verwerking.</p> <p>Zeer goed overschilderbaar met solvent- en watergedragen verven.</p> <p>Geringe krimp en blijft wit na droging.</p> <p>Oplosmiddel- en isocyaanavrij.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaatpolymeer
	OPLOSMIDDEL	water
GEBRUIK	<p>VOORBEREIDING</p> <p>De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen met FORMULE MC.</p> <p>Voegbreedte: min. 0,5 cm - max. 2 cm.</p> <p>Minder brede voegen en barsten, vooraf breder maken.</p> <p>Voegdiepte: max. 1 cm. Indien dieper, een polyethyleen dichtingsprofiel CONFORTEX inbrengen, aangepast naar de breedte.</p> <p>Vooraleer ELASTOKIT aan te brengen, een fixerende en/of isolerende grondlaag zetten in overeenstemming met de aard en de staat van de ondergrond en compatibel met de afwerkingslagen.</p> <p>VERWERKING</p> <p>ELASTOKIT wordt aangebracht met een kokerpistool op een ondergrond die voorbereid werd met een grondlaag.</p> <p>Aangebrachte kit gladstrijken met water of een mengsel van water en detergent.</p> <p>ELASTOKIT moet overschilderd worden om vervuiling te voorkomen.</p> <p>VERDUNNING</p> <p>Gebruiksklaar.</p> <p>RENDEMENT</p> <p>Voegbreedte van 5 mm en voegdiepte van 5 mm: 13 lopende meter.</p> <p>DROOGTIJDEN</p> <p>De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid</p> <p>Stofdroog na 1 à 12 uur.</p> <p>Overschilderbaar na 8 à 24 uur.</p> <p>REINIGING GEREEDSCHAP</p>	



ELASTOKIT

Overschilderbare en elastische voegkit, voor binnen en buiten.

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.46 kg/l
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 69 %
KLEUREN	Wit (± RAL9010), beige (± RAL1014), bruin (± RAL8028) en grijs (± RAL7030).	
VERPAKKINGEN	Kokers van 310 ml.	
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is ELASTOKIT minimum 12 maanden na productiedatum houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.	
VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.	
	Niet toepassen bij een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 80%.	
	Vorstvrij bewaren.	
	Niet toepassen in condensgevoelige ruimtes.	
	Niet aanbrengen op ondergronden die onderhevig zijn aan staand water.	

Datum laatste wijziging: 26/02/2020

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).