



HYBRIDE SATIN PU

Zijdeglanzende afwerklak met zeer goede vloeï.

TOEPASSINGEN

Watergedragen zijdeglanzende polyurethaan-acrylaatlak met een uitstekende vloeï voor een topafwerking binnen.
Geschikt als afwerklak op hout, metaal en kunststof (na voorbereiding) binnen.

EIGENSCHAPPEN

Uitstekende vloeï en hoge krasvastheid.
Goed vloeïend, geeft een strak en egaal resultaat.
Gemakkelijk verwerkbaar.
Hoge krasvastheid.
Hoge vlekbestendigheid en goed reinigbaar.
Niet vergelend.
Hoge dekkracht.
Sneldrogend.

SAMENSTELLING

| | |
|-------------|---|
| BINDMIDDEL | acrylaat-polyurethaan dispersie |
| PIGMENT | rutiel titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten |
| OPLOSMIDDEL | water |

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Onbehandeld hout

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen. Schuur het hout glad (korrel 150-180) en breng een grondlaag HYBRIDE MULTIPRIMER PU of ELASTOPRIM HYDRO aan. Op houtsoorten met gevaar voor doorbloeding van kleurstoffen (b.v. merbau, afzelia,...) 2 grondlagen ELASTOPRIM HYDRO aanbrengen, of bij voorkeur een solventgedragen grondlaag (PREMIUM MULTIPRIMER XS of ELASTOPRIM). Na droging schuren met fijn schuurpapier (korrel 220).

Onderhoudswerk:

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)



HYBRIDE SATIN PU

Zijdeglanzende afwerklak met zeer goede vloeï.

Schurend ontvetten met FORMULE MC en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en een grondlaag OMNIPRIM EXTREME aanbrengen.

Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)

Reinigen met FORMULE MC en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water en na droging een grondlaag OMNIPRIM EXTREME aanbrengen.

Na droging van de (eerste) grondlaag droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met BOSTOKIT.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

1 à 2 lagen HYBRIDE SATIN PU aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

De verf lijvig aanbrengen en onmiddellijk daarna verdelen. Werk vlak per vlak af om aanzetten te vermijden.

Gebruik hiervoor een specifieke kwast (bv. Platinum Aqua, Aqua Master, Aqua Star,...) en/of rol (vb. Anza Elite Viltrol wit, voor grotere oppervlaktes een microvezelrol zoals Anza Rytex Maxi rollen rood-wit, Anza Platinum Antex Microvezelrol wit of Blauwe Punt Microvezelrol).

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Aangewezen verbruik: 11 - 15 m²/l per laag.

Voor een optimale verwerkbaarheid dient deze verbruiksmarge te worden gerespecteerd!

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 2 à 5 uur.

Overschilderbaar na 6 à 18 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP


Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Gebruik bij voorkeur HYBRIDE SATIN SPRAY.

KENMERKEN

| | |
|-------------|--|
| DENSITEIT | 1.3 kg/l |
| VISCOSITEIT | 0.45 - 0.50 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C) |
| VLAMPUNT | niet van toepassing |
| GLANSWAARDE | Zijdeglanzend - 26 - 36 (150µ, ASTM 60°) |



HYBRIDE SATIN PU

Zijdeglanzende afwerklak met zeer goede vloeï.

| | | |
|--|---|---|
| VASTSTOFGEHALTE | in volume: ca. 36 % | |
| VOS | EU grenswaarde voor dit product (A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS. | |
| KLEUREN | <p>Wit (1) en RAL 9010.</p> <p>Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.</p> <p>Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.</p> <p>Andere kleuren op aanvraag via labo.</p> | |
| VERPAKKINGEN | STANDAARD | Wit en standaardkleuren: 0,5 l - 1 l - 2,5 l |
| | MY-MX | Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l |
| | | Andere kleuren basis B, C & D: 0,5 l - 1 l - 2,5 l |
| BEWAARTIJD | In ongeopende en originele verpakking is HYBRIDE SATIN PU minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C. | |
| VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften | <p>Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.</p> <p>Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.</p> <p>Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.</p> <p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p> | |

Datum laatste wijziging: 09/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).