



LIMESTONE FINISH

Impregneringslaag voor Limestone.

TOEPASSINGEN	Solventgedragen en transparante impregneringslaag voor LIMESTONE.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Waterafstotend.</p> <p>Eenvoudig aan te brengen.</p> <p>Waterafstotend.</p> <p>Beschermt tegen oppervlakkige vervuiling.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	micro-emulsie van fluorpolymeren
	PIGMENT	geen
GEBRUIK	<p>VOORBEREIDING</p> <p>LIMESTONE aanbrengen volgens de voorgeschreven werkwijze en in normale drogingsomstandigheden minstens 24 uur laten drogen, vooraleer LIMESTONE FINISH aan te brengen.</p> <p><i>Raadpleeg de stap voor stap folder.</i></p> <p>VERWERKING</p> <p>De bus goed opschudden voor gebruik.</p> <p>LIMESTONE FINISH gelijkmatig aanbrengen met kwast of moltopreenrol.</p> <p>Eventuele aflopers direct verwijderen, niet laten indrogen.</p> <p>Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.</p> <p>Onderhoud:</p> <p>Natte vlekken, niet openwrijven, doch onmiddellijk wegdippen met absorberend papier.</p> <p>VERDUNNING</p> <p>Gebruiksklaar.</p> <p>RENDEMENT</p> <p>met kwast: 15 - 20 m²/l</p> <p>met moltopreenrol: 20 - 25 m²/l</p> <p>DROOGTIJDEN</p> <p>De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)</p> <p>Stofdroog na 20 à 30 minuten.</p> <p>Volledig uitgehard na 1 dag(en).</p> <p>REINIGING GEREEDSCHAP</p> <p>Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.</p>	



LIMESTONE FINISH

Impregnatie laag voor Limestone.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	0,75 kg/l
	VLAMPUNT	41°C
	GLANSWAARDE	mat
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l - 1 l - 5 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is LIMESTONE FINISH minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.	
	Buiten bereik van kinderen bewaren.	
	Ontvlambaar.	
	Overtollig product (vb. boven plinten of schakelaars), wegwerken d.m.v. naborstelen met een fijn penseel.	
	Het oppervlak de eerste 24 uur niet belasten.	
	Het uiteindelijke aspect is afhankelijk van diverse factoren zoals de snelheid van drogen, de temperatuur en luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte. Het is daarom aangewezen om vooraf een proefvlak te plaatsen.	
Verhoogt de afwasbaarheid niet van LIMESTONE.		
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.		

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).