



MATINEAU

Watergedragen matte acrylaatlak voor buiten.

TOEPASSINGEN

Watergedragen en zeer duurzame lak voor afwerking van alle houtwerk buiten, zowel nieuw als reeds behandeld hout.

Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

EIGENSCHAPPEN

Zeer hoge buitenduurzaamheid en lang kleurbehoud.

Watergedragen en zo goed als reukloos.

Goed vloeierend.

Goede hechting op vooraf geschuurde alkydverven.

Uitstekend verwerkbaar bij gebruik van aangepast gereedschap.

Verkrijgbaar in alle kleuren.

Zeer lang kleur- en glansbehoud.

Geen verpoedering.

Uitzonderlijke levensduur.

Bindmiddel op basis van XL technologie (self-cross linking):

- Snelle doorharding
- Hoge blocking weerstand
- Hoge watervastheid
- Hoge chemische weerstand

Vochtregulerend.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatsdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.

Onbehandeld hout

Nieuw hout

Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen (max 18 % vochtgehalte). Schuur het hout glad (korrel 150-180) en zorg dat eventuele scherpe hoeken afgerond worden. Breng een grondlaag ELASTOPRIM HYDRO, ELASTOPRIM NEXT of ELASTOPRIM FAST aan.

Op houtsoorten met gevaar voor doorbloeding van kleurstoffen (b.v. merbau, afzelia,...) 2 grondlagen



MATINEAU

Watergedragen matte acrylaatlak voor buiten.

ELASTOPRIM HYDRO aanbrengen of 1 laag ELASTOPRIM NEXT of ELASTOPRIM FAST.

Verweerd, grijs hout:

Grof en grondig schuren tot op het gezonde hout. Gebruik hiervoor schuurpapier korrel 60 à 80 (bij voorkeur mechanisch schuren). Een grove schuurbeurt steeds laten volgen door een fijnere schuurbewerking (korrel 150-180).

Onderhoudswerk:

Oude verflagen in goede staat:

Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen licht verpoederd:

Grondig schuren (korrel 180-220) en ontstoffen.

Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

Ijzer en staal

Ontvetten en/of ontroesten en 2 antiroestlagen FINIFER of ELASTOPRIM FAST aanbrengen.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

Schurend ontvetten met FORMULE MC en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water en 2 grondlagen OMNIPRIM EXTREME aanbrengen.

Harde kunststoffen (b.v. harde pvc)

Reinigen met FORMULE MC en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water. Grondlaag ELASTOPRIM NEXT, ELASTOPRIM FAST of OMNIPRIM EXTREME aanbrengen.

Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.

VERWERKING

Breng 2 lagen MATINEAU aan met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

De verf lijvig aanbrengen en onmiddellijk daarna verdelen. Werk vlak per vlak af om aanzetten te vermijden.

Gebruik hiervoor een specifieke kwast (bv. Platinum Aqua, Aqua Master, Aqua Star,...) en/of rol (vb. Anza Elite Viltrol wit, voor grotere oppervlaktes een microvezelrol zoals Anza Rytex Maxi rollen rood-



MATINEAU

Watergedragen matte acrylaatlak voor buiten.

wit, Anza Platinum Antex Microvezelrol wit of Blauwe Punt Microvezelrol).

VERDUNNING

Gebruiksklaar

RENDEMENT

Aangewezen verbruik: 9 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 6 à 18 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.27 kg/l
VISCOSITEIT	0.43 - 0.48 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	mat - 10 - 15 (150µ, ASTM 60°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 36 %
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS.

KLEUREN

Wit.

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

STANDAARD	0,5 l - 1 l - 2,5 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l Andere kleuren basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l. Andere kleuren basis D: 1 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is MATINEAU minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.



MATINEAU

Watergedragen matte acrylaatlak voor buiten.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Niet toepassen bij temperaturen lager dan 10 °C.

Maximale verwerkingstemperatuur : 25 °C.

Vorstvrij bewaren.

Niet toepassen in volle zon, bij sterke wind (te snelle aandroging), bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 % en bij regenval of mist.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 18/03/2020

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).