



METALPROTECT

Glanzende vernis voor non-ferrometalen binnen en buiten.

TOEPASSINGEN

Vernis voor het beschermen van non-ferro metalen zoals koper, aluminium, zink, galvanisé,... zowel binnen als buiten.
Door METALPROTECT te mengen met decoratiepoeders, kan men metalen of andere gladde oppervlakken vergulden.

EIGENSCHAPPEN

Verhindert oxydatie en verkleuring van non-ferro metalen.
Perfect reinigbaar met spons en water.
Goed lichtbestendig.
Uitstekende watervastheid.
Verhindert oxydatie en verkleuring van non-ferro metalen.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat in oplossing, fysisch drogend
PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	aromatische solventen

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.

Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...):

Schurend ontvetten met FORMULE MC en een schuurspons (Scotch Brite), grondig naspoelen met zuiver water.

Geoxideerd koper:

Reinigen met koperpoets en goed naspoelen met water.

VERWERKING

1 laag METALPROTECT aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Kwast - rol: 8 - 12 m²/l per laag.

Airless: 6 - 10 m²/l.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 3 à 6 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Na gebruik met VERDUNNER TS1.



METALPROTECT

Glanzende vernis voor non-ferrometalen binnen en buiten.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	0.96 kg/l
	VISCOSITEIT	0.50 - 0.65 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	45°C
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 34 %
	VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,25 l - 1 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is METALPROTECT minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	<p>METALPROTECT is niet geschikt voor behandeling van oppervlaktes waar krastvastheid vereist is.</p> <p>METALPROTECT heeft geen roestwerende eigenschappen.</p> <p>Ontvlambaar.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).