



PREMIUM MULTIPRIMER XS

Solventgedragen grondlaag voor diverse ondergronden binnen.

| | | |
|---------------|--|------------------------------------|
| TOEPASSINGEN | Grondlaag voor diverse ondergronden binnen zoals voor diverse onbehandelde en behandelde ondergronden binnen zoals hout, kunststoffen en non-ferro metalen. | |
| EIGENSCHAPPEN | <p>Goed vloeïend en zeer goed schuurbaar.</p> <p>Zeer goed vloeïend (weinig rolstructuur).</p> <p>Geschikt voor diverse ondergronden.</p> | |
| SAMENSTELLING | BINDMIDDEL | urethaan alkydhars |
| | PIGMENT | rutiel titaandioxide en vulstoffen |
| | OPLOSMIDDEL | white spirit en analogen |
| GEBRUIK | <p>VOORBEREIDING</p> <p>De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.</p> <p><u>Onbehandeld nieuw hout:</u></p> <p>Het onbehandelde hout droog schuren met fijn schuurpapier (korrel 150-180).</p> <p><u>Oude verflagen in goede staat:</u></p> <p>Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.</p> <p><u>Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:</u></p> <p>Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAIN'OFF INSTANT) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.</p> <p><u>Harde kunststoffen (met uitzondering van PE en PP):</u></p> <p>Reinigen met FORMULE MC en Scotch Brite schuurspons, nadien grondig naspoelen met water.</p> <p>Na droging droog schuren (korrel 180-220) en eventuele barsten of naden opspuiten met BOSTOKIT</p> <p>VERWERKING</p> <p>De bus grondig oproeren voor gebruik.</p> <p>1 à 2 lagen PREMIUM MULTIPRIMER XS aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.</p> <p>VERDUNNING</p> <p>Gebruiksklaar.</p> <p>RENDEMENT</p> | |



PREMIUM MULTIPRIMER XS

Solventgedragen grondlaag voor diverse ondergronden binnen.

Kwast - rol: 14 - 17 m²/l per laag.

Airless: 6 - 10 m²/l.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 2 à 4 uur.

Schuur- en overschilderbaar na 8 à 12 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Tot 10% verdunnen met WASBENZINE F.

Spuittip FineFinish (paars):

- smalle oppervlakken: 210

- brede oppervlakken: 412

Pistoolfilter: rood.

Verfdruk: 140 à 180 bar (naargelang verdunning).

AIRMIX

Tot 10 % verdunnen met WASBENZINE F.

Spuittip:

- smalle oppervlakken: 09.20

- brede oppervlakken: 11.40

Pistoolfilter: rood.

Groene (of rode) luchtkap.

Verfdruk: 100 à 140 bar (naargelang verdunning)

Luchtdruk: 2 bar

XVLP

Eventueel tot 10% verdunnen met WASBENZINE F.

Finespray (rood) spuitopzetstuk met brede aanzuigbuis.

Materiaalregeling: stand 10 tot 12

Luchtregeling: stand 3/4 tot volledig

LAGEDRUK

10 à 15% verdunnen met WASBENZINE F.

Naaldset 1,5 - 1,8 mm

CONVENTIONEEL

10 à 15% verdunnen met WASBENZINE F.

Spuitopening: 1,6 - 2,0 mm

Luchtdruk: 2 à 3 bar



PREMIUM MULTIPRIMER XS

Solventgedragen grondlaag voor diverse ondergronden binnen.

| | | |
|---|---|--|
| KENMERKEN | DENSITEIT | 1.44 kg/l |
| | VISCOSITEIT | 0.45 - 0.55 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C) |
| | VLAMPUNT | 35 - 40°C |
| | GLANSWAARDE | Zijdeglanzend - 10 - 30 (100µ,ASTM 60°) |
| | VASTSTOFGEHALTE | in volume: ca. 56 % |
| | VOS | EU grenswaarde voor dit product (A/g): 350 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 350 g/l VOS. |
| KLEUREN | Wit. | |
| | Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C. | |
| VERPAKKINGEN | STANDAARD | Wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l |
| | MY-MX | Lichte kleuren vanaf standaard wit: 0,5 l - 1 l - 2,5 l |
| | | Andere kleuren basis B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l. |
| BEWAARTIJD | In ongeopende en originele verpakking is PREMIUM MULTIPRIMER XS minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C. | |
| VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN | Niet geschikt als grondlaag voor ijzer, zink en galvanisé. | |
| | Ontvlambaar. | |
| | Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten. | |
| | Het zelf bijkleuren en mengen van PREMIUM MULTIPRIMER XS met universele pasta's (bv. Gerard pasta's in tubes) dient machinaal te gebeuren (met behulp van een mixer) en voldoende lang. Meng geen universele kleurpasta's handmatig in de verf, dit geeft aanleiding tot flocculatie. | |
| | Voldoet aan het koninklijk besluit betreffende emissies naar het binnenmilieu. | |
| Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche. | | |

Datum laatste wijziging: 29/10/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).