



PRIME CERUPASTE

Solventgedragen, cerusé pasta voor onbehandeld hout binnen.

TOEPASSINGEN	Witte pasta voor het ceruseren van houten meubelen met uitgesproken nerfstructuur zoals eik, kastanje of es.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Hoge vulkracht, niet vergelend en lange verwerkingstijd.</p> <p>Lange verwerkingstijd.</p> <p>Niet vergelend.</p> <p>Hoge dekkracht.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaat in oplossing, fysisch drogend
	PIGMENT	rutil titaandioxide en lichtechte kleurpigmenten
	OPLOSMIDDEL	isoparaffines
GEBRUIK	VOORBEREIDING	<p>De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.</p> <p><u>Onbehandeld hout:</u></p> <p>Houtnerven uitborstelen met een koper of inox borstel in de richting van de houtvezel. Het hout droog schuren met fijn schuurpapier (korrel 150-180) en grondig ontstoffen.</p> <p>Breng met een platte kwast een dunne laag PRIME CERUBASE aan en laat minimum 6 uur drogen.</p> <p><u>Behandeld hout:</u></p> <p>Aanwezige lagen verwijderen met PAINT'OFF INSTANT of door middel van schuren om een zo natuurlijk en blank mogelijk effect te verkrijgen.</p> <p>Na voorbereiding behandelen zoals onbehandeld hout.</p>
	VERWERKING	<p>Breng met een platte kwast een dunne laag aan PRIME CERUPASTE, in de lengterichting van de houtvezel. Veeg de nog natte PRIME CERUPASTE af met een rubberspatel of met een propere vod (eventueel met een weinig white spirit bevochtigd) in de lengterichting van de nerven, waarbij de overtollige pasta wordt weggenomen en de pasta dieper in de nerven gewreven wordt.</p> <p>Werk vlak per vlak af en reinig regelmatig de rubberspatel of ververs regelmatig de voden. Na droging van 16 à 24 uur, lichtjes tussenschuren met korrel 180 tot het gewenste resultaat.</p> <p>Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.</p> <p>Daarna grondig ontstoffen en afwerken met 1 à 2 lagen PROTECT MAT.</p> <p><i>Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.</i></p>
	VERDUNNING	Gebruiksklaar.
	RENDEMENT	



PRIME CERUPASTE

Solventgedragen, cerusé pasta voor onbehandeld hout binnen.

20 - 30 m² / l.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 6 à 8 uur.

Overschilderbaar na 16 à 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.14 kg/l
	VISCOSITEIT	0.70 Pa.s (ICI 2500/s, 23°C)
	VLAMPUNT	> 55°C
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 32 %
KLEUREN	Wit.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,5 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is PRIME CERUPASTE minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Kan ook toegepast worden op fineerhout, vanaf een minimale houtdikte van 4 mm, doch geeft een minder uitgesproken cerusé-effect.

Het uiteindelijke resultaat is van diverse factoren afhankelijk: de houtsoort, de mate waarin de nerven werden uitgeborsteld, de mate van het schuren, enz. Het is daarom aangewezen om vooraf een proefvlak te plaatsen.

Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Reinig regelmatig de rubberspatel of ververs regelmatig de voddens.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).