



# PRIME COLORSTAIN

Solventgedragen, transparant gekleurde beits voor houten ondergronden binnen.

## TOEPASSINGEN

Houtkleurmiddel voor onbehandeld hout binnen zoals meubels, parket, houten wand- en plafondbekledingen,...

## EIGENSCHAPPEN

Accentueert de houtstructuur en -tekening, kan gevernist worden met zowel water- als solventgedragen vernis.

Kan nadien gevernist worden met water- of solventgedragen vernissen.

Egaal kleurend, zonder vlekken.

Mat.

Accentueert de houtstructuur en -tekening.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	olie alkydhars
PIGMENT	lichtechte transparante pigmenten
OPLOSMIDDEL	white spirit en analogen

## GEbruik

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Het onbehandelde hout droog schuren met fijn schuurpapier (korrel P220) in de richting van de houtvezel en grondig ontstoffen.

Onregelmatig zuigende houtsoorten zoals beuk kunnen een vlekkerig resultaat opleveren. Vooraf isoleren met een sterk verdunde vernis (bijv. **VERNITHANE 1** op 1 met white spirit) geeft een beter resultaat.

### VERWERKING

De bus goed opschudden voor gebruik.

PRIME COLORSTAIN aanbrengen met een platte verniskwast, in de lengterichting van de houtvezel. Laat 10 minuten inwerken.

Veeg de nog natte PRIME COLORSTAIN af met een propere, in PRIME COLORSTAIN gedrenkte vod, in de lengterichting van de nerven.

Werk vlak per vlak af en ververs regelmatig de voddens.

Afvegen is geen verplichting, doch levert het meest decoratieve effect op.

De aangebrachte laag PRIME COLORSTAIN **niet schuren**.

Na droging afwerken met een watergedragen of solventgedragen vernis.

Opstaande houtvezels pas wegschuren (korrel 220) na aanbrengen van de eerste eindlaag.

### VERDUNNING

Gebruiksklaar.

### RENDEMENT

25 - 30 m<sup>2</sup>/l per laag.



# PRIME COLORSTAIN

Solventgedragen, transparant gekleurde beits voor houten ondergronden binnen.

## DROOGTIJDEN

Stofdroog na ongeveer 1 uur.

Overschilderbaar na 24 uur.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

## SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

## KENMERKEN

DENSITEIT	0.82 kg/l
VLAMPUNT	35 - 40°C
GLANSWAARDE	mat
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 16 %

## KLEUREN

4 standaardkleuren: noten (2) , palissander (5), meranti (7), lichte eik (8)

Alle kleuren zijn aankleurbaar op MY-MX systeem.

**Consulteer de infofiche V-197 - Aankleuren van transparante houtveredeling via het MY-MX kleurenmengsysteem.**

## VERPAKKINGEN

STANDAARD	0,25 l - 1 l
MY-MX	basis TR: 0,25 l - 0,5 l - 1 l - 2,5 l

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is PRIME COLORSTAIN minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

## VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Ontvlambaar.

De kleuropname is afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Plaats indien mogelijk een test om de kleurindruk te beoordelen.

Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Lichte kleuren kunnen op termijn vergelen bij onvoldoende daglicht en onder invloed van warmte. Dit is eigen aan alkydharsverven en heeft geen technische gevolgen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).