



# PROTECT ULTRAMAT

Watergedragen ultra matte 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

## TOEPASSINGEN

Geschikt voor behandeling van parketten en andere houten ondergronden, zoals trappen, met normale tot middelzware belasting.

Afwerkingslaag voor alle houtwerk binnen zoals meubelen, deuren en deurlijsten, wanden en plafonds in hout.

Toepasbaar op onbehandeld hout of hout reeds behandeld met een watergedragen vernis.

## EIGENSCHAPPEN

Behoudt de bleke kleur van nieuw onbehandeld hout.

Niet vergelend.

Hoge slijtvastheid, ook bij intensief gebruik.

Sneldrogend.

2-componenten, verharder bevat geen isocyanaten.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL 2-componenten polyurethaan op waterbasis.

OPLOSMIDDEL water en cosolventen

## GEbruik

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

#### **Onbehandeld hout - behalve parket:**

Het onbehandelde hout droog schuren met fijn schuurpapier (korrel P220) in de richting van de houtvezel en grondig ontstoffen.

#### **Onbehandeld hout - in geval van parket:**

Parket wordt steeds in verschillende fases geschuurd met een bandschuurmachine en/of éénschijfmachine, van grove naar fijne korrel. De korrel waarmee gestart wordt hangt af van de toestand van het parket. Schuren moet steeds eindigen met korrel P120.

#### **Behandeld hout:**

##### Nieuwe voorbehandelingslagen:

PROTECT ULTRAMAT mag zonder schuren toegepast worden op nieuwe transparante grondlagen zoals PRIME COLORLOOK, WOCA BASE PRIMER WHITE, PRIME PINEKEEPER en PRIME COLORSTAIN.

##### Oude lagen watergedragen vernis en watergedragen dekkende lakken in goede staat:

Reinigen, ontvetten, grondig opschuren (korrel P220) en grondig ontstoffen.

Vooraf een test zetten en de hechting controleren. Bij een slechte hechting de oude lagen integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond. Bij goede hechting, rechtstreeks toepassen.



# PROTECT ULTRAMAT

Watergedragen ultra matte 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

Oude solventgedragen lakken of vernissen in goede staat:

Integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond.

Oude verf- of vernislagen in slechte staat:

Integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond.

## VERWERKING

PROTECT ULTRAMAT aanbrengen met een platte kwast of vernisrol in 2 à 3 lagen.

Belangrijk: verharder goed opschudden en grondig mengen met hars. Laat het mengsel 10 tot 20 minuten rusten alvorens te verwerken. Het opgeroerde mengsel moet binnen de 12 uur verwerkt worden.

Mengverhouding:

- in volume > 10 delen hars op 1 deel verharder

- in gewicht > 100 g hars op 10,40 g verharder

Na 5 à 7 uur een tweede laag aanbrengen met een vers gemaakt mengsel. Voor intensief gebruik nog een derde laag aanbrengen na droging.

Het geverniste parket regelmatig reinigen met CARESOFT CLEAN.

*Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.*

## VERDUNNING

Gebrijksklaar na menging

## RENDEMENT

Kwast - rol: 12 - 14 m<sup>2</sup>/l per laag.

## DROOGTIJDEN

Behandelde parketvloeren niet afdekken met afdekfolie, of enig ander materiaal die de doordroging kan belemmeren, vooraleer de eindhoudheid (na 7 dagen) bereikt is.

De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid

Stofdroog na 0.5 à 1 uur.

Overschilderbaar na 6 à 8 uur.

Licht belastbaar na 8 uur.

Na 7 dagen mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek en mogen tapijten teruggelegd worden.

# PROTECT ULTRAMAT

Watergedragen ultra matte 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.



## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	Hars (comp. A): 1 kg/l. Verharder (comp. B): 1,04 kg/l.
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	GLANSWAARDE	Mat - < 5 (100µ, ASTM 60 °)
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,55 l (0,5 l hars - comp. A + 0,05 l verharder - comp. B) 1,1 l (1 l hars - comp. A + 0,1 l verharder - comp. B) 5,5 l (5 l hars - comp. A + 0,5 l verharder - comp. B)
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is PROTECT ULTRAMAT minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5°C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN	<p>Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 10 °C.</p> <p>Optimale verwerking bij een maximale relatieve vochtigheid van 55 - 65 % (max. 80%).</p> <p>Geopende verpakkingen, zelfs ongemengd, zijn beperkt houdbaar en moeten zo vlug mogelijk verwerkt worden.</p> <p>Buiten bereik van kinderen bewaren.</p> <p>Vorstvrij bewaren.</p> <p>PROTECT ULTRAMAT niet toepassen op ondergronden die behandeld zijn met oude solventgedragen lakken of vernissen omwille van onthechtingsrisico.</p> <p>Op donkere houtsoorten en in dikke lagen kan er een witte waas optreden.</p> <p>Ondergronden die met boenwas werden behandeld, kunnen niet gevernist worden.</p> <p>Niet geschikt voor toepassingen die permanent door water worden belast.</p> <p>Niet aanbrengen op alkydverven wegens risico op vergeling, vooral op lichte kleuren.</p> <p>PROTECT ULTRAMAT kan, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid looizuren, verkleuren op (gezandstraald) eik.</p> <p>Het uitzicht van de natte vernis is melkachtig, deze kleur verdwijnt tijdens droging.</p> <p>Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en droging.</p> <p>Voor intensief gebruikte ondergronden is een derde laag noodzakelijk.</p> <p>De eerste 7 dagen na applicatie het oppervlak niet maximaal belasten (maximale slijtvastheid na 7 dagen).</p>	



# PROTECT ULTRAMAT

Watergedragen ultra matte 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 20/09/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).