



PROTECT ULTRAMAT PRO

Watergedragen, ultra matte slijtvaste 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor behandeling van parketten en andere houten ondergronden, zoals trappen, met normale tot middelzware belasting.

Afwerkingslaag voor alle houtwerk binnen zoals meubelen, deuren en deurlijsten, wanden en plafonds in hout.

Toepasbaar op onbehandeld of reeds behandeld hout.

EIGENSCHAPPEN

Behoudt de bleke kleur van nieuw onbehandeld hout.

Niet vergelend.

Hoge slijtvastheid, ook bij intensief gebruik.

Sneldrogend.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL 2-componenten polyurethaan op waterbasis.

OPLOSMIDDEL water en cosolventen

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Onbehandeld hout - behalve parket:

Het onbehandelde hout droog schuren met fijn schuurpapier (korrel P220) in de richting van de houtvezel en grondig ontstoffen.

Onbehandeld hout - in geval van parket:

Parket wordt steeds in verschillende fases geschuurd met een bandschuurmachine en/of éénschijfmachine, van grove naar fijne korrel. De korrel waarmee gestart wordt hangt af van de toestand van het parket. Schuren moet steeds eindigen met korrel P120.

Behandeld hout:

Oude lagen in goede staat:

Reinigen, ontvetten, grondig opschuren (korrel P220) en grondig ontstoffen.

Vooraf een test zetten en de hechting controleren. Bij een slechte hechting de oude lagen integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond. Bij goede hechting, rechtstreeks toepassen.

Oude lagen in slechte staat:

Integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond.



PROTECT ULTRAMAT PRO

Watergedragen, ultra matte slijtvaste 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

VERWERKING

PROTECT ULTRAMAT PRO aanbrengen met een platte kwast of vernisrol in 2 à 3 lagen.

Voor gebruik de verharder goed opschudden en daarna vermengen met de basisvernis in de verhouding 1 deel harder op 15 delen vernis. Enkel minuten wachten en daarna opnieuw oproeren.

Niet meer product aanmaken dan in 2 uur kan verwerkt worden.

Mengverhouding:

- in volume > 13,28 delen hars op 1 deel verharder

- in gewicht > 100 g hars op 7,46 g verharder

PROTECT ULTRAMAT PRO gelijkmatig aanbrengen en plasjes vermijden.

Na 5 à 7 uur een tweede laag aanbrengen met een vers gemaakt mengsel. Voor intensief gebruik nog een derde laag aanbrengen na droging.

Onderhoud:

Het geverniste parket regelmatig reinigen met CARESOFT CLEAN.

Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.

VERDUNNING

Gebruiksklaar na menging

RENDEMENT

10 - 12 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid

Stofdroog na geen waarde à geen waarde uur.

Overschilderbaar na geen waarde à geen waarde uur.

Licht belastbaar na 8 uur.

Na geen waarde dagen mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek en mogen tapijten teruggelegd worden.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.



PROTECT ULTRAMAT PRO

Watergedragen, ultra matte slijtvaste 2-componenten vernis voor parket en andere houten ondergronden binnen.

| | | |
|---|--|--|
| KENMERKEN | DENSITEIT | Hars (comp. A): 1,05 kg/l. Verharder (comp. B): 1,04 kg/l. |
| | VLAMPUNT | niet van toepassing |
| | GLANSWAARDE | Mat - 5 (100µ, ASTM 60 °) |
| KLEUREN | Kleurloos. | |
| VERPAKKINGEN | STANDAARD | 0,75 l (0,7 l hars - comp. A + 0,05 l verharder - comp. B) 2,5 l (2,325 l hars - comp. A + 0,175 l verharder - comp. B) |
| | | |
| BEWAARTIJD | Tenminste 2 jaar na productie datum in ongeopende en originele verpakking. | |
| VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN | Minimale verwerkingstemperatuur : 18 °C. | |
| | Optimale verwerking bij een maximale relatieve vochtigheid van 55 - 65 % (max. 80%). | |
| | Geopende verpakkingen, zelfs ongemengd, zijn beperkt houdbaar en moeten zo vlug mogelijk verwerkt worden. | |
| | Buiten bereik van kinderen bewaren. | |
| | Vorstvrij bewaren. | |
| | Op donkere houtsoorten en in dikke lagen kan er een witte waas optreden. | |
| | Ondergronden die met boenwas werden behandeld, kunnen niet gevernist worden. | |
| | Niet geschikt voor toepassingen die permanent door water worden belast. | |
| | Niet aanbrengen op alkydverven wegens risico op vergeling, vooral op lichte kleuren. | |
| | PROTECT ULTRAMAT PRO kan, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid looizuren, verkleuren op (gezandstraald) eik. Het uitzicht van de natte vernis is melkachtig, deze kleur verdwijnt tijdens droging. | |
| Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en droging. | | |
| Voor intensief gebruikte ondergronden is een derde laag noodzakelijk. | | |
| De eerste geen waarde dagen na applicatie het oppervlak niet maximaal belasten (maximale slijtvastheid na geen waarde dagen). | | |
| Uitsluitend voor professioneel gebruik. | | |
| Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche. | | |

Datum laatste wijziging: 20/09/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).