



# RENOMUR

Licht zijdeglanzende solventgedragen verf voor tijdelijk vochtige binnenmuren.

## TOEPASSINGEN

Tijdelijk vochtige binnenmuren zoals muren met condensatievocht (bijv. kerkmuren), verse muren die nog niet winddroog zijn en muren die tijdelijk vocht bevatten en nog verder moeten uitdrogen (bv. na een technische ingreep van permanent vochtige muren).

## EIGENSCHAPPEN

Weerstaat aan tijdelijke vochtpercentages tot 95%.

Niet vergelend, onbeperkte lichtbestendigheid binnen.

Weerstaat aan tijdelijke vochtpercentages tot 95%.

Hoge dekkraft.

Vermindert de kans op doorbloeding.

Geen verpoedering.

Volledig onverzeepbaar : uitstekende weerstand t.o.v. basen (verse cement of kalk). Op dergelijke ondergronden is er dan ook geen enkele specifieke voorbereiding vereist (zoals fluateren ed.)

Kan geplatst worden op nog vochtige ondergrond, laat het restvocht verdampen.

## SAMENSTELLING

|             |  |
|-------------|--|
| BINDMIDDEL  | acrylaat in oplossing, fysisch drogend |
| PIGMENT     | rutiel titaandioxide en vulstoffen     |
| OPLOSMIDDEL | white spirit                           |

## GEBRUIK

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet vast en proper zijn. Eventuele herstellingen uitvoeren met een mengsel van rijnzand en cement of met cementgebonden pleister

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met EPOFIX

Geschilderde ondergronden in slechte staat

Slecht hechtende verflagen verwijderen en de ondergrond waar nodig bijwerken met een waterbestendig vulmiddel of plamuur.

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

### VERWERKING

1 à 2 lagen RENOMUR aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

### VERDUNNING

Gebruiksklaar.

### RENDEMENT

Kwast - rol: 5 - 8 m<sup>2</sup>/l per laag.



# RENOMUR

Licht zijdeglanzende solventgedragen verf voor tijdelijk vochtige binnenmuren.

Airless: 3 - 5 m<sup>2</sup>/l.

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

## DROOGTIJDEN

Overschilderbaar met dispersieverven na volledige uitdroging van de muur.

Stofdroog na 4 à 6 uur.

Aanbrengen van een tweede laag RENOMUR na 24 uur.

Na verloop van tijd overschilderen : eventuele zoutuitbloedingen droog verwijderen en daarna overschilderen met een watergedragen verfsysteem. Niet overschilderen met solventgedragen verven.

## REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| SPUITGEGEVENS | AIRLESS  | Spuittip: 515 - 517.<br>Pistoolfilter: geel.<br>Verfdruk: 180 à 200 bar.   |
|               | AIRMIX   | Spuittip: 15/40 - 17/50.<br>Pistoolfilter: geel.<br>Groene luchtkap.<br>Verfdruk: 120 à 150 bar.<br>Luchtdruk: 2 bar |
| KENMERKEN     | DENSITEIT  | 1.61 kg/l  |
|               | VISCOSITEIT  | 0.38 - 0.40 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)  |
|               | VLAMPUNT   | 40°C   |
|               | GLANSWAARDE  | Licht zijdeglanzend - 8 - 12 (150µ, ASTM 75°)  |
|               | VASTSTOFGEHALTE                                      | in volume: ca. 51 %  |
|               | VOS  | EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.                       |
| KLEUREN       | Wit.   |  |
|               | Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit. |  |
|               | Lichte kleuren op aanvraag via labo.                 |  |
| VERPAKKINGEN  | VERPAKKING EXTRA INFO                                | 100 l enkel op bestelling.   |
|               | STANDAARD  | 1 l - 2,5 l - 10 l - 100 l.  |
|               | MY-MX  | Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 10 l   |



# RENOMUR

Licht zijdeglanzende solventgedragen verf voor tijdelijk vochtige binnenmuren.

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is RENOMUR minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

## VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 0 °C

Bij lage temperaturen, 24 uur vóór aanbrengen, op kamertemperatuur bewaren.

De hechting van de verf is afhankelijk van de toestand van de ondergrond (sterke zoutuitbloedingen, slechte cohesie, zware verpoedering,... kunnen namelijk niet adequaat worden opgelost met een verfsysteem)

Niet risicovrij op pleisterwerk dat langdurig nat staat (gevaar op inwendig loskomen van het pleisterwerk).

RENOMUR is fysisch drogend en enkel overschilderbaar met watergedragen verven.

Ontvlambaar.

De hechting van RENOMUR is afhankelijk van de toestand van de ondergrond: niet risicovrij op pleisterwerk dat langdurig nat staat of op ondergronden met slechte samenhang (sterke zoutuitbloedingen, zware verpoedering,...).

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 29/10/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).