



# STRUCTUURKWARTS

Grof gestructureerde acrylaatverf voor binnenmuren.

## TOEPASSINGEN

Gestructureerde afwerking van binnenmuren (pleisterwerk, gipskarton, beton, cementering,...).

## EIGENSCHAPPEN

Zeer sterk en stootvast, veel decoratieve mogelijkheden.

Korrelig gestructureerd uitzicht.

Veel decoratieve mogelijkheden.

zeer sterk en stootvast

Goed dekkend en vullend.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen met aangepaste granulometrie
OPLOSMIDDEL	water

## GEbruik

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

### VERWERKING

Afhankelijk van de toepassing en het gewenste eindresultaat, kan STRUCTUURKWARTS op diverse manieren aangebracht worden:

- Kwast (blokkwast): lijnenstructuur.
- Spuit : trechterpistool of wormpomp voor gestructureerde decoratieve afwerking.

### VERDUNNING

Gebruiksklaar.

Eventueel met een weinig water verdunnen.

### RENDEMENT

1 - 3 m<sup>2</sup>/l volgens de gekozen structuur.

### DROOGTIJDEN

Stofdroog na 6 à 12 uur.

Overschilderbaar na 24 à 48 uur.

### REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.



# STRUCTUURKWARTS

Grof gestructureerde acrylaatverf voor binnenmuren.

## SPUITGEGEVENS

Gedetailleerde informatie volgt.

## KENMERKEN

DENSITEIT	1.96 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 64 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 10.1%
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

## KLEUREN

Wit.  
Lichte kleuren op aanvraag via labo.

## VERPAKKINGEN

STANDAARD 15 l

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is STRUCTUURKWARTS minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

## VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften

Minimale verwerkingstemperatuur : 8 °C  
Vorstvrij bewaren.  
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).