



# STUC FINISH

Kleurloze finishlaag voor MAROC.

**TOEPASSINGEN** Reinigbare afwerkingslaag voor de lichte kleuren van MAROC, een decoratieve stuc techniek voor allerhande binnenmuren.

**EIGENSCHAPPEN** Verhoogt de onderhoudbaarheid van MAROC.  
Watergedragen en zo goed als reukloos.  
 ingesteld op stucviscositeit voor applicatie met mes  
Matte afwerking.  
Uitstekend reinigbaar.

**SAMENSTELLING**

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

**GEBRUIK**

**VOORBEREIDING**  
2 lagen MAROC aanbrengen volgens de voorgeschreven werkwijze (zie technische nota's)

**VERWERKING**  
STUC FINISH aanbrengen in één laag met een inox-spatel en zo egaal mogelijk verdelen in alle richtingen.  
Aanbrengen in 1 laag en verdelen in alle richtingen.

**VERDUNNING**  
Gebruiksklaar.

**RENDEMENT**  
12 - 15 m<sup>2</sup>/l per laag.

**DROOGTIJDEN**  
Stofdroog na 1 à 3 uur.

**REINIGING GEREEDSCHAP**  
Onmiddellijk na gebruik met water.

**SPUITGEGEVENS** Niet van toepassing.

**KENMERKEN**

DENSITEIT	1.09 kg/l
VISCOSITEIT	0.40 - 0.48 Pa.s (Physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	Mat - 9 - 14 (100µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 36 %



# STUC FINISH

Kleurloze finishlaag voor MAROC.

VOS

EU grenswaarde voor dit product (A1): 200 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 200 g/l VOS.

KLEUREN

Kleurloos.

VERPAKKINGEN

STANDAARD

0,5 l - 2,5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is STUC FINISH minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN  
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Vorstvrij bewaren.

Donkere tinten van MAROC geven een witte waas in combinatie met de finishlaag.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).