



# SUBLIMAT

Matte watergedragen gevelverf.

## TOEPASSINGEN

Duurzame afwerking voor onbehandelde of reeds geschilderde buitenmuren in baksteenmetselwerk, beton, cementeerwerk,...

## EIGENSCHAPPEN

Snel regenvast, hoge vochtbestendigheid en uitstekende buitenduurzaamheid.

Goed vloeiend.

Geringe vuilaanhechting.

Verkrijgbaar in alle kleuren.

Hoge vochtbestendigheid en buitenduurzaamheid.

Goed lichtbestendig.

Verdraagt hoge concentraties vocht in de ondergrond (tot 40 %).

Hoge dekkracht.

Snel regenvast.

Onverzeepbaar.

## SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	100 % acrylaatdispersie
PIGMENT	rutiel titaandioxide en vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

## GEbruik

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig herstellen, reinigen en/of fixeren.

#### **Mos- of algengroei:**

Vuil en groenbegroeiing instrijken met een verdunde oplossing van bleekwater (**bleekwater 38°**: 1 deel bleekwater + 6 delen water; **bleekwater van 10°**: 1 deel bleekwater + 2 delen water) en minimum een 6-tal uren laten inwerken. Nadien grondig naspoelen met water of met hogedrukreiniger. De muren voldoende lang laten uitdrogen (tot < 30 %).

#### **Herstellingen**

Dienen te gebeuren met rijnzand + cement of met andere cementgebonden vulmiddelen.

#### **Poreuze ondergronden (b.v. bakstenen)**

Vooraf behandelen met SUBLIPRIM of PRIMER P77.

#### **Verpoederde ondergronden en zoutuitbloedingen**

Zoveel mogelijk droog verwijderen en daarna fixeren met PRIMER P77 of EPOFIX.



# SUBLIMAT

Matte watergedragen gevelverf.

## **Bij matige vochtbelasting in de ondergrond (max 40 %)**

Grondlaag EPOFIX aanbrengen.

## **Geschilderde ondergronden in goede staat**

De oude verflagen grondig reinigen, verpoederde oude verflagen voorbereiden met een fixeerlaag EPOFIX of PRIMER P77.

## **Geschilderde ondergronden in slechte staat**

Afbladderende oude verflagen volledig verwijderen en eventuele herstellingen uitvoeren. Een grondlaag SUBLIPRIM, FIXOL, PRIMER P77 of EPOFIX aanbrengen volgens toestand van de ondergrond.

## **Openstaande voegen of barsten**

Afdichten met RENOKIT, na het aanbrengen van de grondlaag

*Raadpleeg eveneens de technische nota's van de beschreven voorbereidende producten.*

### VERWERKING

1 à 2 lagen SUBLIMAT aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

### VERDUNNING

Gebruiksklaar

Spuittoepassingen: indien nodig verdunnen met max. 5 % water.

### RENDEMENT

Op effen ondergronden (beton, pleister- en cementeerwerk): 6 - 10 m<sup>2</sup>/l.

Op gestructureerde ondergronden: 4 - 7 m<sup>2</sup>/l.

Airless: 3 - 5 m<sup>2</sup>/l.

Het rendement is afhankelijk van de aanbrengmethodiek en van de aard van de te behandelen ondergrond

### DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 3 à 7 uur.

### REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.



# SUBLIMAT

Matte watergedragen gevelverf.

## SPUITGEGEVENS

AIRLESS

Eventueel tot 5% verdunnen.

Spuittip: 515 - 517.

Pistoolfilter: wit.

Verfdruk: 180 à 200 bar.

AIRMIX

Eventueel tot 5% verdunnen.

Spuittip: 15/40 - 17/50.

Groene luchtkap.

Pistoolfilter: geel.

Verfdruk: 110 à 130 bar.

Luchtdruk: 1,5 à 2 bar.

## KENMERKEN

DENSITEIT

1.43 kg/l

VISCOSITEIT

0.38 - 0.47 Pa.s (Physica 2500 /s, 23° C)

VLAMPUNT

> 55°C

GLANSWAARDE

Mat - 4 - 6 (150µ - ASTM 75°)

VASTSTOFGEHALTE

in volume: ca. 53 %

VOS

EU grenswaarde voor dit product (A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

## KLEUREN

Wit.

Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B, C en D.

Andere kleuren op aanvraag via labo.

## VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO

100 l enkel op bestelling.

STANDAARD

Wit: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l

MY-MX

Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l

Andere kleuren:

basis B & C: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

basis D: 1 l - 2,5 l - 10 l

## BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is SUBLIMAT minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.



# SUBLIMAT

Matte watergedragen gevelverf.

## VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.

Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.

Vorstvrij bewaren.

Vraag raad aan een technisch adviseur bij het afwerken van beton in donkere kleuren.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 29/10/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).