

SUBLIPRIM

Dekkende watergedragen grondlaag voor buitenmuren.

TOEPASSINGEN

Dekkende watergedragen grondlaag voor droge buitenmuren in baksteen, cementering, beton, oude verflagen,...
Isoleert ongelijkmatige of zuigende ondergronden en lichte vervuilingen vóór afwerking.

EIGENSCHAPPEN

Hoge dekkracht en snel overschilderbaar.
Goede hechtingseigenschappen.
Bevat een lichte korrel, waardoor het verbruik en dus de dekkracht van de eindlaag verhoogd wordt.
Onverzeepbaar.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat copolymeerdispersie
PIGMENT	rutiel titaanwit en aangepaste vulstoffen
OPLOSMIDDEL	water en filmverbeterende oplosmiddelen

GEbruik

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper en vast zijn, zonodig reinigen en/of herstellen.

Verpoederde lagen, zoutuitbloedingen

Zoveel mogelijk droog verwijderen

Slecht hechtende verflagen

Volledig verwijderen met behulp van PAINT'OFF CLASSIC.

Openstaande voegen of barsten

Afdichten met RENOKIT, na het aanbrengen van de grondlaag

Na droging overschilderbaar met zowel water- als solventgedragen verven.

VERWERKING

SUBLIPRIM aanbrengen in 1 laag met kwast of rol.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.


RENDEMENT

5 - 9 m²/l per laag.

Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en de structuur van de ondergrond.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.



SUBLIPRIM

Dekkende watergedragen grondlaag voor buitenmuren.

Stofdroog na 1 à 3 uur.

Overschilderbaar na 5 à 8 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.36 kg/l
VISCOSITEIT	0.30 - 0.35 Pa.s (physica 2500/s, 23°C)
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	Mat - 4 - 6 (150 µm - ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 40 %
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	Sd - 0.037 bij een verbruik van ± 8 m ² /l.
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/g): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.

KLEUREN

Wit.
Lichte tinten zijn via MY-MX aankleurbaar vanaf wit.
Eveneens verkrijgbaar in MY-MX basis B en C.
Andere kleuren op aanvraag via labo.

VERPAKKINGEN

VERPAKKING EXTRA INFO	100 l enkel op bestelling.
STANDAARD	Wit: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l - 100 l
MY-MX	Lichte kleuren vanaf standaard wit: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l - 15 l Andere kleuren basis B & C: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is SUBLIPRIM minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Minimale ondergronds- en omgevingstemperatuur : 5 °C.
Niet toepassen bij een relatieve vochtigheidsgraad van meer dan 85 %.
Vorstvrij bewaren.
Niet aanbrengen op verpoederde of onvaste ondergrond.
Door de aanwezige korrel is het niet aangeraden om SUBLIPRIM te verspuiten met de airless.

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).