



# TRAFFIC PAINT

Duurzame wegenverf

TOEPASSINGEN	Sneldrogende spuitverf voor wegmarkeringen op asfalt, ruwe betonklinkers, ruwe beton,...	
EIGENSCHAPPEN	<p>Sneldrogend, slijtvast, uitstekend waterbestendig.</p> <p>Duurzame zichtbaarheid door geringe vervuiling</p> <p>Uitstekend waterbestendig.</p> <p>Slijtvast.</p> <p>Sneldrogend.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	acrylaat in oplossing, fysisch drogend
	PIGMENT	Rutiel titaanwit of chromaatgeel
	OPLOSMIDDEL	WASBENZINE F.
GEBRUIK	VOORBEREIDING	De ondergrond moet droog, vast en proper zijn.
	VERWERKING	TRAFFIC PAINT in 1 laag aanbrengen met spuitapparatuur.
	RENDEMENT	Airless: 2 - 4 m <sup>2</sup> /l. Maximale slijtvastheid 650 g/m <sup>2</sup> .
	DROOGTIJDEN	De droging bestaat enkel uit verdamping van het oplosmiddel en is dus zeer sterk afhankelijk van temperatuur, wind maar vooral de aangebrachte laagdikte Droog na 0.5 uur Berijdbaar: na 4 u (bij een temperatuur van 23 °C). Mechanische belasting: na 24 u (bij een temperatuur van 23 °C).
	REINIGING GEREEDSCHAP	CELLULOSE VERDUNNING of WASBENZINE F
SPUITGEGEVENS	Gedetailleerde informatie volgt.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.29 kg/l
	VISCOSITEIT	2.3 Pa.s (ICI 10000 /s, 23°C)
	VLAMPUNT	- 2°C
	GLANSWAARDE	Halfmat - 3.5 - 17 (200µ, ASTM 75°)



# TRAFFIC PAINT

Duurzame wegverf

	FIJNHEID	{P1} (Hegman)
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 40 %
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 20.5%
KLEUREN	Wit (1), zwart (2), geel (5), rood (8), groen (142) en blauw (143). Andere kleuren in overleg met het labo.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	1l : wit (1), zwart (2), groen (142), blauw (143) 5l : wit (1), zwart (2), geel (5), rood (8), groen (142), blauw (143) 20l : wit (1), zwart (2)
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is TRAFFIC PAINT minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen EN VEILIGHEIDSVoorschriften	Minimale verwerkingstemperatuur : 0 °C Niet aanbrengen op gladde, gepolijste ondergronden. Zeer licht ontvlambaar Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).