



VERNITHANE COLOR

Solventgedragen halftransparante alkyd-urethaan kleurvernis voor parket en houten ondergronden binnen.

TOEPASSINGEN

Slijtvaste bescherm laag voor alle parket, houten vloeren en trappen (normale tot zware belasting).
 Ideaal voor het slijtvast afwerken van kastjes, stoelen en ander meubilair binnen.

EIGENSCHAPPEN

Hoge kras- en slijtvastheid, uitstekend reinigbaar.
 Thixotrope vloeï-instelling.
 Uitstekend verwerkbaar.
 Mat.
 Geeft een intense, warme tint aan het hout.
 Uitstekende kras- en slijtvastheid.
 Uitstekend reinigbaar.
 Hoge vlekbestendigheid.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	alkydurethaanhars
PIGMENT	lichte transparante pigmenten
OPLOSMIDDEL	white spirit

GEBRUIK

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, proper, vast en vrij van vetten, boenwas en andere onzuiverheden zijn, zo nodig reinigen.

Onbehandeld hout - behalve parket:

Het onbehandelde hout droog schuren met fijn schuurpapier (korrel P220) in de richting van de houtvezel en grondig ontstoffen.

Onbehandeld hout - in geval van parket:

Parket wordt steeds in verschillende fases geschuurd met een bandschuurmachine en/of éénschijfmachine, van grove naar fijne korrel. De korrel waarmee gestart wordt hangt af van de toestand van het parket. Schuren moet steeds eindigen met korrel P120.

Onregelmatig zuigende houtsoorten zoals beuk kunnen een vlekkerig resultaat opleveren. Vooraf isoleren met een sterk verdunde vernis (bijv. **VERNITHANE** 1 op 1 met white spirit) geeft een beter resultaat.

Behandeld hout:

Oude lagen in goede staat:

Reinigen, ontvetten, grondig opschuren (korrel P220) en grondig ontstoffen.

Vooraf een test zetten en de hechting controleren. Bij een slechte hechting de oude lagen integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond. Bij goede hechting, rechtstreeks toepassen.



VERNITHANE COLOR

Solventgedragen halftransparante alkyd-urethaan kleurvernis voor parket en houten ondergronden binnen.

Oude lagen in slechte staat:

Integraal verwijderen.

Voor verdere voorbereiding van onbehandeld hout, zie hoger volgens ondergrond.

VERWERKING

De bus grondig oproeren voor gebruik.

VERNITHANE COLOR aanbrengen met een platte kwast of vernisrol in 2 à 3 lagen.

Na 8 uur een tweede laag aanbrengen. Voor intensief gebruik nog een derde laag aanbrengen na droging.

Onderhoud:

Het geverniste parket regelmatig reinigen met CARESOFT CLEAN.

Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

12 - 20 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 2 à 4 uur.

Overschilderbaar na 8 à 16 uur.

Na 7 dagen mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek en mogen tapijten teruggelegd worden.

Licht belastbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	0.93 kg/l
VISCOSITEIT	0.12 - 0.23 Pa.s (ICI 10000/s, 23 °C)
VLAMPUNT	35 - 40°C
GLANSWAARDE	Mat - 9 - 13 (75µ, ASTM 60 °)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 42 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 39,0%
VOS	EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.



VERNITHANE COLOR

Solventgedragen halftransparante alkyd-urethaan kleurvernis voor parket en houten ondergronden binnen.

KLEUREN	7 standaardkleuren: (2) noten, (3) ebben, (5) palissander, (7) meranti, (8) lichte eik, (91) licht vergrijsd, (95) donker vergrijsd.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	0,25 l - 0,5 l - 1 l
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is VERNITHANE COLOR minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	<p>Buiten bereik van kinderen bewaren.</p> <p>Ondergronden die met boenwas werden behandeld, kunnen niet gevernist worden.</p> <p>Ontvlambaar.</p> <p>VERNITHANE COLOR heeft een gelachtig uitzicht, dat verdwijnt na het oproeren.</p> <p>Na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.</p> <p>Lichte kleuren kunnen op termijn vergelen bij onvoldoende daglicht en onder invloed van warmte. Dit is eigen aan alkydharsverven en heeft geen technische gevolgen.</p> <p>Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.</p>	

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).