



WOODOIL CLASSIC

Solventgedragen transparant gekleurde olie voor hout buiten.

TOEPASSINGEN	Kleuren en beschermen van hout buiten. Beschermt het hout tegen weersinvloeden en vergrijzing.	
EIGENSCHAPPEN	<p>Niet filmvormend, geschikt voor cederhout, goede buitenduurzaamheid, bevat extra UV absorbers.</p> <p>Goed indringend vermogen.</p> <p>Eenvoudig te herbehandelen.</p> <p>Behoud van de houtstructuur en -tekening.</p> <p>Beschermt het hout tegen vocht en licht.</p> <p>Niet filmvormend.</p>	
SAMENSTELLING	BINDMIDDEL	langolie alkydhars - standolie combinatie
	PIGMENT	universele kleurpigmenten (na aankleuring)
	OPLOSMIDDEL	white spirit
GEBRUIK	VOORBEREIDING	<p>De ondergrond moet droog, proper, vast, vrij van vetten en andere onzuiverheden zijn, zonodig reinigen.</p> <p><u>Onbehandeld hout:</u></p> <p><u>Nieuw hout:</u></p> <p>Het hout moet stof-, vetvrij en voldoende droog zijn alvorens te schilderen (max 13 % vochtgehalte).</p> <p>Schuur het hout glad (korrel 150-180) en zorg dat eventuele scherpe hoeken afgerond worden.</p> <p><u>Verweerd, grijs hout:</u></p> <p>Grof en grondig schuren tot op het gezonde hout. Gebruik hiervoor schuurpapier korrel 60 à 80 (bij voorkeur mechanisch schuren). Een grove schuurbeurt steeds laten volgen door een fijnere schuurbewerking (korrel 150-180).</p> <p><u>Onderhoudswerk:</u></p> <p><u>Oude verflagen in goede staat:</u></p> <p>Grondig ontvetten met FORMULE MC NEUTRAL en naspoelen met zuiver water, opschuren (korrel 180-220) en ontstoffen.</p> <p><u>Oude verflagen licht verpoederd:</u></p> <p>Grondig schuren (korrel 180-220) en ontstoffen.</p> <p><u>Oude verflagen sterk verpoederd of afbladderend:</u></p>



WOODOIL CLASSIC

Solventgedragen transparant gekleurde olie voor hout buiten.

Volledig verwijderen (afsteken, wegschuren, afbranden of afbijten met PAINT'OFF INSTANT) en grondig naschuren tot op het gezonde hout. Behandel daarna zoals een nieuwe ondergrond.

VERWERKING

WOODOIL CLASSIC aanbrengen met een platte (langharige) kwast of lagedrukspuit in 1 of 2 onverdunde lagen volgens het gewenste resultaat.

Goed verzadigen.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

Op ongeschaafd hout: 8 - 12 m²/l.

Op geschaafd hout: 15 - 25 m²/l.

DROOGTIJDEN

Stofdroog na 2 à 6 uur.

Overschilderbaar na 24 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met WHITE SPIRIT.

SPUITGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	0.83 kg/l
VISCOSITEIT	13 - 17 sec (Cupford, 23 °C)
VLAMPUNT	35 - 40°C
GLANSWAARDE	85 - 95 (75°, ASTM 60 °)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 25 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 25,3%

KLEUREN

8 klassieke houtkleuren met de kleurmengmachine.

Alle kleuren zijn aankleurbaar op MY-MX systeem.

Consulteer de infofiche V-197 - Aankleuren van transparante houtveredeling via het MY-MX kleurenmengsysteem.



WOODOIL CLASSIC

Solventgedragen transparant gekleurde olie voor hout buiten.

VERPAKKINGEN

MY-MX

basis TR: 0,5 l - 2 l - 1 l - 5 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is WOODOIL CLASSIC minimum 3 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN
VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Ontvlambaar.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.

Datum laatste wijziging: 10/04/2019

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota (+32 (0) 56738210).